

日本国特許庁^{1 of 2}
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年12月12日
Date of Application:

出願番号 特願2003-414328
Application Number:

[ST. 10/C]: [JP 2003-414328]

願人 富士写真フイルム株式会社
Applicant(s):


BEST AVAILABLE COPY

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2004年 3月23日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2004-3023619

【書類名】 特許願

【整理番号】 31-3074

【提出日】 平成15年 2月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03C 1/10

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 日置 孝徳

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 小林 克

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 鈴木 亮

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 川西 安大

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ハロゲン化銀写真感光材料

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色団を含む化合物のうち少なくとも一つが、下記の条件 1 の Dye X の条件を満たす化合物であることを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。


条件 1 :

式 (1)

$$\{A_{gg}(Dye X) / A_{gg}(Dye 1)\} \geq 1.1$$

式 (1) において、 $A_{gg}(Dye 1)$ は下記の Dye 1 の会合性、 $A_{gg}(Dye X)$ は Dye X の会合性を表す。

【化 1】



【請求項 2】 ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色団を含む化合物のうち少なくとも一つが、下記の条件 2 の Dye X の条件を満たす化合物であることを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

条件 2 :

式 (2)

$$\{\log P(Dye X) / \log P(Dye 1)\} \geq 1.1$$

式 (2) において、 $\log P(Dye 1)$ は Dye 1 の親疎水性、 $\log P(Dye X)$ は Dye X の親疎水性を表す。

【請求項 3】 ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色団を含む化合物のうち少なくとも一つが、下記の条件 3 の Dye X の条件を満たす化合物であることを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

条件 3 :

式 (3)

$$\{J - Agg(Dye X) / J - Agg(Dye 1)\} \geq 1.1$$

式 (3) において、 $J - Agg(Dye 1)$ は $Dye 1$ の J 会合性、 $J - Agg(Dye X)$ $Dye X$ の J 会合性を表す。

【請求項 4】 ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色団からなる色素のうち少なくとも一つが、請求項 1～3 記載の条件 1、2、及び 3 の $Dye X$ の全ての条件を満たす化合物であることを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

【請求項 5】 請求項 1～4 に記載のハロゲン化銀写真感光材料において、該感光材料中のハロゲン化銀写真乳剤が、アスペクト比 2 以上の平板状粒子が乳剤中の全ハロゲン化銀粒子の 50% (面積) 以上存在する乳剤であることを特徴とする請求項 1～4 のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

【請求項 6】 請求項 1～5 に記載のハロゲン化銀写真感光材料において、該感光材料中のハロゲン化銀写真乳剤が、セレン増感されていることを特徴とする請求項 1～5 のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は高感度なハロゲン化銀写真感光材料に関するものである。詳しくは、色素により高感度に分光増感されたハロゲン化銀写真感光材料に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来から、ハロゲン化銀写真感光材料の高感度化のために多大な努力がなされてきた。ハロゲン化銀写真乳剤においては、ハロゲン化銀粒子表面に吸着した増感色素が感材に入射した光を吸収し、その光エネルギーをハロゲン化銀粒子に伝達することによって感光性が得られる。したがって、ハロゲン化銀の分光増感においては、ハロゲン化銀粒子単位粒子表面積あたりの光吸収率を増加させることによってハロゲン化銀へ伝達される光エネルギーを増大させることができ、分光

感度の高感度化が達成され则认为られる。ハロゲン化銀粒子表面の光吸収率を向上させるためには、単位粒子表面積あたりの分光増感色素の吸着量を増加させればよい。

しかし、ハロゲン化銀粒子表面への増感色素の吸着量には限界があり、単層飽和吸着（すなわち一層吸着）より多くの色素発色団を吸着させるのは困難である。従って、分光増感領域における個々のハロゲン化銀粒子の入射光量子の吸収率は未だ低いのが現状である。

【0 0 0 3】

これらの点を解決する方法として増感色素を一層吸着より多く吸着させる多くの提案がなされてきた。例えば、特開 2 0 0 2 - 2 3 2 9 4 号の従来技術の説明においてこれらの先行技術文献・特許が記載されているが、特に、近年、特定のカチオン性の色素とアニオン性の色素の組合せによる多層吸着による高感度化が試みられている（例えば、特許文献 1，2，3 参照）。

しかし、これらの方法は、依然として十分満足できるレベルではなく、さらなるハロゲン化銀写真感光材料の高感度化が望まれている。

また、高アスペクト比平板状ハロゲン化銀粒子（以下平板状粒子と呼ぶ）を用いると、その写真特性として、体積に対する表面積の比率が大きく、多量の増感色素を表面に吸着させる事ができるため、より高い色増感感度を得る事ができる。（例えば、特許文献 4 参照）ここで言うアスペクト比とは、平板状粒子の厚さに対する直径の比率で示される。さらに平板状粒子の直径とは乳剤を顕微鏡または電子顕微鏡で観察した時、粒子投影面積と等しい面積を有する円の直径を示すものである。また厚みは平板粒子を構成する二つの平行な面の距離で示される。このように、平板状粒子は高い色増感感度を得るために有利である。一方、高感度化のためにはハロゲン化銀乳剤をセレン増感することも有用であり、多くのセレン化合物が知られている。（例えば、特許文献 5 参照）しかし、これらの方法は、依然として十分満足できるレベルではなく、さらなるハロゲン化銀写真感光材料の高感度化が望まれている。

【0 0 0 4】

【特許文献 1】

特開平 10-239789 号公報

【特許文献 2】

特開平 10-171058 号公報

【特許文献 3】

欧州特許第 0985965 A 号明細書

【特許文献 4】

米国特許第 5、494、789 号明細書

【特許文献 5】

特開平 4-109240 号公報

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、高感度なハロゲン化銀写真感光材料を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】

本発明の課題は鋭意研究を行なった結果、下記の (1) ~ (23) により達成されることを見出した。

(1) ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色団を含む化合物のうち少なくとも一つが、下記の条件 1 の Dye X の条件を満たす化合物であることを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

条件 1:


式 (1)

$$\{A_{gg}(Dye X) / A_{gg}(Dye 1)\} \geq 1.1$$

式 (1) において、 $A_{gg}(Dye 1)$ は下記の Dye 1 の会合性、 $A_{gg}(Dye X)$ は Dye X の会合性を表す。

【0007】

【化2】



【0008】

(2) ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色団を含む化合物のうち少なくとも一つが、下記の条件2のDyeXの条件を満たす化合物であることを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

条件2:

式(2)

$$\{ \log P(\text{Dye X}) / \log P(\text{Dye 1}) \} \geq 1.1$$

式(2)において、 $\log P(\text{Dye 1})$ はDye 1の親疎水性、 $\log P(\text{Dye X})$ はDye Xの親疎水性を表す。

(3) ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色団を含む化合物のうち少なくとも一つが、下記の条件3のDyeXの条件を満たす化合物であることを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

条件3:

式(3)

$$\{ J\text{-Agg}(\text{Dye X}) / J\text{-Agg}(\text{Dye 1}) \} \geq 1.1$$

式(3)において、 $J\text{-Agg}(\text{Dye 1})$ はDye 1のJ会合性、 $J\text{-Agg}(\text{Dye X})$ はDye XのJ会合性を表す。

(4) (1)～(3)記載の条件1、2、又は3において、各々、 $\{ \text{Agg}(\text{Dye X}) / \text{Agg}(\text{Dye 1}) \} \geq 2$ 、 $\{ \log P(\text{Dye X}) / \log P(\text{Dye 1}) \} \geq 5$ 、又は $\{ J\text{-Agg}(\text{Dye X}) / J\text{-Agg}(\text{Dye 1}) \} \geq 5$ であることを特徴とする(1)～(3)のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(5) ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色

団からなる色素のうち少なくとも一つが、(1)～(3)記載の条件1、2、及び3のDyeXの全ての条件を満たす化合物であることを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

(6) ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色団からなる色素のうち少なくとも一つが、(4)記載の条件1、2、及び3のDyeXの全ての条件を満たす化合物であることを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

(7) (1)～(6)記載のDyeXの条件を満たす化合物が2層目以降に存在することを特徴とする(1)～(6)のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(8) (1)～(7)記載の色素発色団を含む化合物と、それ以外の色素化合物とが、共有結合以外の引力によって相互に結合していることを特徴とする(1)～(7)のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(9) 複数の色素発色団からなる化合物を含むことを特徴とする(1)～(8)のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(10) 2価以上の荷電を有する色素を含むことを特徴とする(1)～(9)のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(11) (1)～(10)記載の条件1、2、又は3のDyeXの条件を満たす化合物と、それ以外の色素化合物とが反対荷電を有することを特徴とする(1)～(10)記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(12) (1)～(11)記載の条件1、2、又は3のDyeXの条件を満たす化合物が芳香族基を有することを特徴とする(1)～(11)のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(13) (8)記載の、それ以外の色素化合物が芳香族基を有することを特徴とする(8)に記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(14) 水素結合基を有する色素を含むことを特徴とする(1)～(13)のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(15) 分光吸収極大波長が500nm未満で光吸収強度が60以上、または分光吸収極大波長が500nm以上で光吸収強度が100以上のハロゲン化銀粒

子を含むことを特徴とする (1) ~ (14) のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(16) (1) ~ (15) に記載のハロゲン化銀写真感光材料において、ハロゲン化銀粒子の増感色素による分光吸収率の最大値を A_{\max} としたとき、 A_{\max} の 50 % を示す最も短波長と最も長波長の波長間隔が 120 nm 以下であることを特徴とする (1) ~ (15) のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(17) (1) ~ (15) に記載のハロゲン化銀写真感光材料において、ハロゲン化銀粒子の増感色素による分光感度の最大値を S_{\max} としたとき、 S_{\max} の 50 % を示す最も短波長と最も長波長の波長間隔が 120 nm 以下であることを特徴とする (1) ~ (15) のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(18) (1) ~ (17) に記載のハロゲン化銀写真感光材料において、ハロゲン化銀粒子の一層目の色素発色団による分光吸収率の最大値を $A_{1\max}$ 、二層目以降の色素発色団による分光吸収率の最大値を $A_{2\max}$ 、ハロゲン化銀粒子の一層目の色素発色団による分光感度の最大値を $S_{1\max}$ 、二層目以降の色素発色団による分光感度の最大値を $S_{2\max}$ としたとき、 $A_{1\max}$ 及び $A_{2\max}$ または $S_{1\max}$ 及び $S_{2\max}$ が、400 ~ 500 nm、又は 500 ~ 600 nm、又は 600 ~ 700 nm、又は 700 ~ 1000 nm の範囲にあることを特徴とする (1) ~ (17) のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(19) (1) ~ (18) に記載のハロゲン化銀写真感光材料において、 A_{\max} または S_{\max} の 50 % の分光吸収率を示す最も長波長が 460 nm から 510 nm、または 560 nm から 610 nm、または 640 nm から 730 nm の範囲であることを特徴とする (1) ~ (18) のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(20) (1) ~ (19) に記載のハロゲン化銀写真感光材料のハロゲン化銀粒子において、二層目以降の色素発色団の励起エネルギーが一層目色素発色団へ、効率 10 % 以上で移動することを特徴とする (1) ~ (19) のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(21) (1) ~ (20) に記載のハロゲン化銀写真感光材料のハロゲン化銀粒子において、一層目の色素発色団と二層目以降の色素発色団がともに J バンド

吸収を示すことを特徴とする (1) ~ (20) のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(22) (1) ~ (21) に記載のハロゲン化銀写真感光材料において、該感光材料中のハロゲン化銀写真乳剤が、アスペクト比 2 以上の平板状粒子が乳剤中の全ハロゲン化銀粒子の 50% (面積) 以上存在する乳剤であることを特徴とする (1) ~ (21) のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(23) (1) ~ (22) に記載のハロゲン化銀写真感光材料において、該感光材料中のハロゲン化銀写真乳剤が、セレン増感されていることを特徴とする (1) ~ (22) のいずれかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

【0009】

【発明の実施の形態】

以下、本発明について詳細に説明する。

【0010】

本発明において、特定の部分を「基」と称した場合には、当該部分はそれ自体が置換されていなくても、一種以上の (可能な最多数までの) 置換基で置換されていても良いことを意味する。例えば、「アルキル基」とは置換または無置換のアルキル基を意味する。また、本発明における化合物に使用できる置換基は、置換の有無にかかわらず、どのような置換基でも良い。

【0011】

このような置換基を W とすると、W で示される置換基としては、いかなるものでも良く、特に制限は無いが、例えば、ハロゲン原子、アルキル基 (シクロアルキル基、ビスシクロアルキル基、トリシクロアルキル基を含む)、アルケニル基 (シクロアルケニル基、ビスシクロアルケニル基を含む)、アルキニル基、アリール基、複素環基 (ヘテロ環基と言っても良い)、シアノ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、シリルオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、アミノ基 (アニリノ基を含む)、アンモニオ基、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ

基、アルキル及びアリールスルホニルアミノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、スルファモイル基、スルホ基、アルキル及びアリールスルフィニル基、アルキル及びアリールスルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、アリール及びヘテロ環アゾ基、イミド基、ホスフィノ基、ホスフィニル基、ホスフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、ホスホノ基、シリル基、ヒドラジノ基、ウレイド基、ボロン酸基 ($-B(OH)_2$)、ホスファート基 ($-OPO(OH)_2$)、スルファート基 ($-OSO_3H$)、その他の公知の置換基、が例として挙げられる。

【0012】

更に詳しくは、Wは、ハロゲン原子（例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、アルキル基〔直鎖、分岐、環状の置換もしくは無置換のアルキル基を表す。それらは、アルキル基（好ましくは炭素数1から30のアルキル基、例えばメチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*t*-ブチル、*n*-オクチル、エイコシル、2-クロロエチル、2-シアノエチル、2-エチルヘキシル）、シクロアルキル基（好ましくは、炭素数3から30の置換または無置換のシクロアルキル基、例えば、シクロヘキシル、シクロペンチル、4-*n*-ドデシルシクロヘキシル）、ビスシクロアルキル基（好ましくは、炭素数5から30の置換もしくは無置換のビスシクロアルキル基、つまり、炭素数5から30のビスシクロアルカンから水素原子を一個取り去った一価の基である。例えば、ビスシクロ〔1, 2, 2〕ヘプタン-2-イル、ビスシクロ〔2, 2, 2〕オクタン-3-イル）、更に環構造が多いトリシクロ構造なども包含するものである。以下に説明する置換基の中のアルキル基（例えばアルキルチオ基のアルキル基）はこのような概念のアルキル基を表すが、さらにアルケニル基、アルキニル基も含むこととする。〕、アルケニル基〔直鎖、分岐、環状の置換もしくは無置換のアルケニル基を表す。それらは、アルケニル基（好ましくは炭素数2から30の置換または無置換のアルケニル基、例えば、ビニル、アリル、プレニル、ゲラニル、オレイル）、シクロアルケニル基（好ましくは、炭素数3から30の置換もしくは無置換のシクロアルケニル基、つまり、炭素数3から30のシクロアルケンの水素原子を一個取り去った一価の基である。例えば、2-シクロペンテン-1-イル、2-

シクロヘキセン-1-イル)、ビシクロアルケニル基(置換もしくは無置換のビシクロアルケニル基、好ましくは、炭素数5から30の置換もしくは無置換のビシクロアルケニル基、つまり二重結合を一個持つビシクロアルケンの水素原子を一個取り去った一価の基である。例えば、ビシクロ[2, 2, 1]ヘプト-2-エン-1-イル、ビシクロ[2, 2, 2]オクト-2-エン-4-イル)を包含するものである。)、アルキニル基(好ましくは、炭素数2から30の置換または無置換のアルキニル基、例えば、エチニル、プロパルギル、トリメチルシリルエチニル基)、アリール基(好ましくは炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリール基、例えばフェニル、p-トリル、ナフチル、m-クロロフェニル、o-ヘキサデカノイルアミノフェニル)、複素環基(好ましくは5または6員の置換もしくは無置換の、芳香族もしくは非芳香族の複素環化合物から一個の水素原子を取り除いた一価の基であり、更に好ましくは、炭素数3から30の5もしくは6員の芳香族の複素環基である。例えば、2-フリル、2-チエニル、2-ピリミジニル、2-ベンゾチアゾリル、なお、1-メチル-2-ピリジニオ、1-メチル-2-キノリニオのようなカチオン性の複素環基でも良い。)、シアノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシ基(好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルコキシ基、例えば、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、t-ブトキシ、n-オクチルオキシ、2-メトキシエトキシ)、アリールオキシ基(好ましくは、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリールオキシ基、例えば、フェノキシ、2-メチルフェノキシ、4-t-ブチルフェノキシ、3-ニトロフェノキシ、2-テトラデカノイルアミノフェノキシ)、シリルオキシ基(好ましくは、炭素数3から20のシリルオキシ基、例えば、トリメチルシリルオキシ、t-ブチルジメチルシリルオキシ)、ヘテロ環オキシ基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のヘテロ環オキシ基、1-フェニルテトラゾール-5-オキシ、2-テトラヒドロピラニルオキシ)、アシルオキシ基(好ましくはホルミルオキシ基、炭素数2から30の置換もしくは無置換のアルキルカルボニルオキシ基、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリールカルボニルオキシ基、例えば、ホルミルオキシ、アセチルオキシ、ピバロイルオキシ、ステアロイルオキシ、ベンゾイルオキシ、p-メ

トキシフェニルカルボニルオキシ)、カルバモイルオキシ基(好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のカルバモイルオキシ基、例えば、N, N-ジメチルカルバモイルオキシ、N, N-ジエチルカルバモイルオキシ、モルホリノカルボニルオキシ、N, N-ジー-n-オクチルアミノカルボニルオキシ、N-n-オクチルカルバモイルオキシ)、アルコキシカルボニルオキシ基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換アルコキシカルボニルオキシ基、例えばメトキシカルボニルオキシ、エトキシカルボニルオキシ、t-ブトキシカルボニルオキシ、n-オクチルカルボニルオキシ)、アリアルオキシカルボニルオキシ基(好ましくは、炭素数7から30の置換もしくは無置換のアリアルオキシカルボニルオキシ基、例えば、フェノキシカルボニルオキシ、p-メトキシフェノキシカルボニルオキシ、p-n-ヘキサデシルオキシフェノキシカルボニルオキシ)、アミノ基(好ましくは、アミノ基、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキルアミノ基、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアニリノ基、例えば、アミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、アニリノ、N-メチルーアニリノ、ジフェニルアミノ)、アンモニオ基(好ましくはアンモニオ基、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキル、アリアル、ヘテロ環が置換したアンモニオ基、例えば、トリメチルアンモニオ、トリエチルアンモニオ、ジフェニルメチルアンモニオ)、アシルアミノ基(好ましくは、ホルミルアミノ基、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキルカルボニルアミノ基、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリアルカルボニルアミノ基、例えば、ホルミルアミノ、アセチルアミノ、ピバロイルアミノ、ラウロイルアミノ、ベンゾイルアミノ、3, 4, 5-トリ-n-オクチルオキシフェニルカルボニルアミノ)、アミノカルボニルアミノ基(好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアミノカルボニルアミノ、例えば、カルバモイルアミノ、N, N-ジメチルアミノカルボニルアミノ、N, N-ジエチルアミノカルボニルアミノ、モルホリノカルボニルアミノ)、アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2から30の置換もしくは無置換アルコキシカルボニルアミノ基、例えば、メトキシカルボニルアミノ、エトキシカルボニルアミノ、t-ブトキシカルボニルアミノ、n-オクタデシルオキシカルボニルアミノ、N-メチルーメトキシカルボニルアミ

ノ)、アリアルオキシカルボニルアミノ基(好ましくは、炭素数7から30の置換もしくは無置換のアリアルオキシカルボニルアミノ基、例えば、フェノキシカルボニルアミノ、p-クロロフェノキシカルボニルアミノ、m-n-オクチルオキシフェノキシカルボニルアミノ)、スルファモイルアミノ基(好ましくは、炭素数0から30の置換もしくは無置換のスルファモイルアミノ基、例えば、スルファモイルアミノ、N,N-ジメチルアミノスルホニルアミノ、N-n-オクチルアミノスルホニルアミノ)、アルキル及びアリアルスルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキルスルホニルアミノ、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリアルスルホニルアミノ、例えば、メチルスルホニルアミノ、ブチルスルホニルアミノ、フェニルスルホニルアミノ、2,3,5-トリクロロフェニルスルホニルアミノ、p-メチルフェニルスルホニルアミノ)、メルカプト基、アルキルチオ基(好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキルチオ基、例えばメチルチオ、エチルチオ、n-ヘキサデシルチオ)、アリアルチオ基(好ましくは炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリアルチオ、例えば、フェニルチオ、p-クロロフェニルチオ、m-メトキシフェニルチオ)、ヘテロ環チオ基(好ましくは炭素数2から30の置換または無置換のヘテロ環チオ基、例えば、2-ベンゾチアゾリルチオ、1-フェニルテトラゾール-5-イルチオ)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0から30の置換もしくは無置換のスルファモイル基、例えば、N-エチルスルファモイル、N-(3-ドデシルオキシプロピル)スルファモイル、N,N-ジメチルスルファモイル、N-アセチルスルファモイル、N-ベンゾイルスルファモイル、N-(N'-フェニルカルバモイル)スルファモイル)、スルホ基、アルキル及びアリアルスルフィニル基(好ましくは、炭素数1から30の置換または無置換のアルキルスルフィニル基、6から30の置換または無置換のアリアルスルフィニル基、例えば、メチルスルフィニル、エチルスルフィニル、フェニルスルフィニル、p-メチルフェニルスルフィニル)、アルキル及びアリアルスルホニル基(好ましくは、炭素数1から30の置換または無置換のアルキルスルホニル基、6から30の置換または無置換のアリアルスルホニル基、例えば、メチルスルホニル、エチルスルホニル、フェニルスルホニル、p-メチルフェニルスルホ

ニル)、アシル基(好ましくはホルミル基、炭素数2から30の置換または無置換のアルキルカルボニル基、炭素数7から30の置換もしくは無置換のアリールカルボニル基、炭素数4から30の置換もしくは無置換の炭素原子でカルボニル基と結合しているヘテロ環カルボニル基、例えば、アセチル、ピバロイル、2-クロロアセチル、ステアロイル、ベンゾイル、p-n-オクチルオキシフェニルカルボニル、2-ピリジルカルボニル、2-フリルカルボニル)、アリールオキシカルボニル基(好ましくは、炭素数7から30の置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニル基、例えば、フェノキシカルボニル、o-クロロフェノキシカルボニル、m-ニトロフェノキシカルボニル、p-t-ブチルフェノキシカルボニル)、アルコキシカルボニル基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換アルコキシカルボニル基、例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、t-ブトキシカルボニル、n-オクタデシルオキシカルボニル)、カルバモイル基(好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のカルバモイル、例えば、カルバモイル、N-メチルカルバモイル、N,N-ジメチルカルバモイル、N,N-ジー-n-オクチルカルバモイル、N-(メチルスルホニル)カルバモイル)、アリール及びヘテロ環アゾ基(好ましくは炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリールアゾ基、炭素数3から30の置換もしくは無置換のヘテロ環アゾ基、例えば、フェニルアゾ、p-クロロフェニルアゾ、5-エチルチオ-1,3,4-チアジアゾール-2-イルアゾ)、イミド基(好ましくは、N-スクシンイミド、N-フタルイミド)、ホスフィノ基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のホスフィノ基、例えば、ジメチルホスフィノ、ジフェニルホスフィノ、メチルフェノキシホスフィノ)、ホスフィニル基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のホスフィニル基、例えば、ホスフィニル、ジオクチルオキシホスフィニル、ジエトキシホスフィニル)、ホスフィニルオキシ基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のホスフィニルオキシ基、例えば、ジフェノキシホスフィニルオキシ、ジオクチルオキシホスフィニルオキシ)、ホスフィニルアミノ基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のホスフィニルアミノ基、例えば、ジメトキシホスフィニルアミノ、ジメチルアミノホスフィニルアミノ)、ホスフォ基、シリル基

(好ましくは、炭素数3から30の置換もしくは無置換のシリル基、例えば、トリメチルシリル、*t*-ブチルジメチルシリル、フェニルジメチルシリル)、ヒドラジノ基(好ましくは炭素数0から30の置換もしくは無置換のヒドラジノ基、例えば、トリメチルヒドラジノ)、ウレイド基(好ましくは炭素数0から30の置換もしくは無置換のウレイド基、例えばN, N-ジメチルウレイド)、を表わす。

【0013】

また、2つのWが共同して環(芳香族、又は非芳香族の炭化水素環、又は複素環。これらは、さらに組み合わされて多環縮合環を形成することができる。例えばベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、フェナントレン環、フルオレン環、トリフェニレン環、ナフタセン環、ビフェニル環、ピロール環、フラン環、チオフェン環、イミダゾール環、オキサゾール環、チアゾール環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、インドリジン環、インドール環、ベンゾフラン環、ベンゾチオフェン環、イソベンゾフラン環、キノリジン環、キノリン環、フタラジン環、ナフチリジン環、キノキサリン環、キノキサゾリン環、イソキノリン環、カルバゾール環、フェナントリジン環、アクリジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、クロメン環、キサンテン環、フェノキサチイン環、フェノチアジン環、フェナジン環、が挙げられる。)を形成することもできる。

【0014】

上記の置換基Wの中で、水素原子を有するものは、これを取り去り更に上記の基で置換されていても良い。そのような置換基の例としては、 $-\text{CONHSO}_2-$ 基(スルホニルカルバモイル基、カルボニルスルファモイル基)、 $-\text{CONHCO}-$ 基(カルボニルカルバモイル基)、 $-\text{SO}_2\text{NHSO}_2-$ 基(スルフォニルスルファモイル基)、が挙げられる。

より具体的には、アルキルカルボニルアミノスルホニル基(例えば、アセチルアミノスルホニル)、アリールカルボニルアミノスルホニル基(例えば、ベンゾイルアミノスルホニル基)、アルキルスルホニルアミノカルボニル基(例えば、メチルスルホニルアミノカルボニル)、アリールスルホニルアミノカルボニル基

(例えば、*p*-メチルフェニルスルホニルアミノカルボニル)が挙げられる。

【0015】

本発明において、色素発色団は、色素化合物の一部の部分構造として存在してもよいし、色素発色団のみで色素化合物を形成してもよい。後者の場合、色素発色団は色素化合物を表す。色素発色団を含む色素化合物は増感色素として好ましく用いることができる。

【0016】

本発明における色素発色団について以下の発色団[1]で説明する。

・発色団[1]

ここで述べた発色団とは、理化学辞典（第五版、岩波書店、1998年）、1052頁に記載されている分子の吸収帯の主な原因となる原子団を意味し、例えばC=C, N=Nなどの不飽和結合を持つ原子団など、いかなる原子団も可能である。

色素発色団として具体的には、例えば、シアニン色素、スチリル色素、ヘミシアニン色素、メロシアニン色素（ゼロメチンメロシアニン（シンプルメロシアニン）を含む）、3核メロシアニン色素、4核メロシアニン色素、ロダシアニン色素、コンプレックスシアニン色素、コンプレックスメロシアニン色素、アロポーラー色素、オキソノール色素、ヘミオキソノール色素、スクアリウム色素、クロコニウム色素、アザメチン色素、クマリン色素、アリーリデン色素、アントラキノ色素、トリフェニルメタン色素、アゾ色素、アゾメチン色素、スピロ化合物、メタロセン色素、フルオレノン色素、フルギド色素、ペリレン色素、フェナジン色素、フェノチアジン色素、キノン色素、インジゴ色素、ジフェニルメタン色素、ポリエン色素、アクリジン色素、アクリジノン色素、ジフェニルアミン色素、キナクリドン色素、キノフタロン色素、フェノキサジン色素、フタロペリレン色素、ポルフィリン色素、クロロフィル色素、フタロシアニン色素、金属錯体色素が挙げられる。

好ましくは、シアニン色素、スチリル色素、ヘミシアニン色素、メロシアニン色素、3核メロシアニン色素、4核メロシアニン色素、ロダシアニン色素、コンプレックスシアニン色素、コンプレックスメロシアニン色素、アロポーラー色素

、オキソノール色素、ヘミオキソノール色素、スクアリウム色素、クロコニウム色素、アザメチン色素などのメチン色素発色団が挙げられる。さらに好ましくはシアニン色素、メロシアニン色素、3核メロシアニン色素、4核メロシアニン色素、ロダシアニン色素、オキソノール色素であり、さらに好ましくはシアニン色素、メロシアニン色素、ロダシアニン色素、オキソノール色素であり、特に好ましくはシアニン色素、メロシアニン色素であり、最も好ましくはシアニン色素である。

これらの色素の詳細については、下記の色素文献[2]に記載されている。

【0017】

・色素文献[2]

エフ・エム・ハーマー(F.M.Harmer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズ—シアニンダイズ・アンド・リレイティド・コンパウンズ(Heterocyclic Compounds—Cyanine Dyes and Related Compounds)」、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ(John Wiley & Sons)社—ニューヨーク、ロンドン、1964年刊、デー・エム・スターマー(D.M.Sturmer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズ—スペシャル・トピックス・イン・ヘテロサイクリック・ケミストリー(Heterocyclic Compounds—Special topics in heterocyclic chemistry)」、第18章、第14節、第482から515頁、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ(John Wiley & Sons)社—ニューヨーク、ロンドン、1977年刊、「ロッド・ケミストリー・オブ・カーボン・コンパウンズ(Rodd's Chemistry of Carbon Compounds)」2nd.Ed.vol.IV,partB,1977刊、第15章、第369から422頁、エルセビア・サイエンス・パブリック・カンパニー・インク(Elsevier Science Publishing Company Inc.)社刊、ニューヨーク、などに記載されている。

さらに説明を加えると、リサーチ・ディスクロージャ(RD)17643の23～24頁、RD18716の648頁右欄～649頁右欄、RD308119の996頁右欄～998頁右欄、欧州特許第0565096A1号の第65頁7～10行、に記載されているものを好ましく用いることができる。また、米国特許第5,747,236号(特に第30～39頁)、米国特許第5,994,051号(特に第32～43頁)、米国特許第5,340,694号(特に第21～

58頁、但し、(XI)、(XII)、(XIII)に示されている色素において、 n_{12} 、 n_{15} 、 n_{17} 、 n_{18} の数は限定せず、0以上の整数（好ましくは4以下）とする。）に記載されている、一般式及び具体例で示された部分構造、又は構造を持つ色素も好ましく用いることができる。

【0018】

さらに、特開平10-239789号、特開平11-133531号、特開2000-267216号、特開2000-275772号、特開2001-75222号、特開2001-75247号、特開2001-75221号、特開2001-75226号、特開2001-75223号、特開2001-255615号、特開2002-23294号、特開平10-171058号、特開平10-186559号、特開平10-197980号、特開2000-81678号、特開2001-5132号、特開2001-166413号、特開2002-49113号、特開昭64-91134号、特開平10-110107号、特開平10-171058号、特開平10-226758号、特開平10-307358号、特開平10-307359号、特開平10-310715号、特開2000-231174号、特開2000-231172号、特開2000-231173号、特開2001-356442号、欧州特許第0985965A号、欧州特許第0985964A号、欧州特許第0985966A号、欧州特許第0985967A号、欧州特許第1085372A号、欧州特許第1085373A号、欧州特許第1172688A号、欧州特許第1199595A号、欧州特許第887700A1号、特開平10-239789号、特開2001-75222号、特開平10-171058号に記載されている、一般式及び具体例で示された部分構造、又は構造を持つ色素も好ましく用いることができる。

【0019】

次に、本発明における多層吸着について説明を加える。本発明において、多層吸着とは、ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が一層より多く吸着（別の表現をすると、積層）していることを意味する。

【0020】

具体的には、例えば、分子間力を利用することで色素をハロゲン化銀粒子表面へ一層飽和被覆量より多く吸着させたり、複数の色素発色団からなる化合物（いわゆる多発色団色素化合物、又は連結型色素）（該化合物において複数の色素発色団は共役していない方が好ましい）をハロゲン化銀粒子に吸着させる方法などが挙げられ、以下に示した多層吸着関連特許[3]の中に記載されている。

【0021】

・ 多層吸着関連特許〔 3 〕

特開平10-239789号、特開平11-133531号、特開2000-267216号、特開2000-275772号、特開2001-75222号、特開2001-75247号、特開2001-75221号、特開2001-75226号、特開2001-75223号、特開2001-255615号、特開2002-23294号、特開平10-171058号、特開平10-186559号、特開平10-197980号、特開2000-81678号、特開2001-5132号、特開2001-166413号、特開2002-49113号、特開昭64-91134号、特開平10-110107号、特開平10-171058号、特開平10-226758号、特開平10-307358号、特開平10-307359号、特開平10-310715号、特開2000-231174号、特開2000-231172号、特開2000-231173号、特開2001-356442号、欧州特許第0985965A号、欧州特許第0985964A号、欧州特許第0985966A号、欧州特許第0985967A号、欧州特許第1085372A号、欧州特許第1085373A号、欧州特許第1172688A号、欧州特許第1199595A号、欧州特許第887700A1号。 更に、特開平10-239789号、特開2001-75222号、特開平10-171058号に示した特許に記載されている技術と併用することが好ましい。

【 0 0 2 2 】

本発明においてハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しているとは、ハロゲン化銀粒子表面に色素発色団が一層より多く吸着したハロゲン化銀乳剤を指し、該乳剤に添加される色素のうち、ハロゲン化銀粒子表面の色素占有面積が最も小さい色素によって到達する単位表面積あたりの飽和吸着量を一層飽和被覆量とし、この一層飽和被覆量に対して色素発色団の単位面積当たりの吸着量が多い状態をいう。また、吸着層数は一層飽和被覆量を基準とした時に単位粒子表面積あたりの色素発色団の吸着量を意味する。ここで、多発色団色素化合物の場合には、各々連結しない状態での個々の色素発色団を有する色素の色素占有面積を基準とすることができる。例えば、連結部位をアルキル基やアルキルスルホン酸基に変更した、一つの色素発色団を有する色素を挙げることができる。

【 0 0 2 3 】

色素占有面積は、遊離色素濃度と吸着色素量の関係を示す吸着等温線、および粒子表面積から求めることが出来る。吸着等温線は、例えばエー・ハーツ (A. Herz) らのアドソープション フロム アクエアス ソリューション (Adsorption from Aqueous Solution) アドバンシ

ーズ イン ケミストリー シリーズ (Advances in Chemistry Series) No. 17、173 ページ (1968 年) などを参考にして求めることが出来る。

【0024】

色素の乳剤粒子への吸着量は、色素を吸着させた乳剤を遠心分離器にかけて乳剤粒子と上澄みのゼラチン水溶液に分離し、上澄み液の分光吸収測定から未吸着色素濃度を求めて添加色素量から差し引くことで吸着色素量を求める方法と、沈殿した乳剤粒子を乾燥し、一定質量の沈殿をハロゲン化銀可溶剤と色素可溶剤に、例えばチオ硫酸ナトリウム水溶液とメタノールの混合液に溶解し、分光吸収測定することで吸着色素量を求める方法の2つの方法を用いることが出来る。複数の増感色素を用いている場合には高速液体クロマトグラフィーなどの手法で個々の色素について吸着量を求めることも出来る。上澄み液中の色素量を定量することで色素吸着量を求める方法は、例えばダブリュー・ウエスト (W. West) らのジャーナル オブ フィジカル ケミストリー (Journal of Physical Chemistry) 第56巻、第1054頁 (1952 年) などを参考にすることができる。しかし、色素添加量の多い条件では未吸着色素までも沈降することがあり、上澄み中の色素濃度を定量する方法では必ずしも正しい吸着量を得られないことがあった。一方沈降したハロゲン化銀粒子を溶解して色素吸着量を測定する方法であれば乳剤粒子の方が圧倒的に沈降速度が速いため粒子と沈降した色素は容易に分離でき、粒子に吸着した色素量だけを正確に測定できる。この方法が色素吸着量を求める方法として最も信頼性が高い。

【0025】

ハロゲン化銀粒子表面積の測定方法の一例としては、レプリカ法による透過電子顕微鏡写真を撮影して、個々の粒子の形状とサイズを求め算出する方法がある。この場合、平板状粒子において厚みはレプリカの影 (シャドウ) の長さから算出する。透過型電子顕微鏡写真の撮影方法としては、例えば、日本電子顕微鏡学会関東支部編「電子顕微鏡試料技術集」誠分堂新光社1970年刊、バターワーズ社 (Butterworths)、ロンドン、1965刊、ピー・ビー・ヒルシュ (P. B. Hirsch) らのエレクトロン マイクロスコプ オブ チ

ン クリスタル (Electron Microscopy of Thin Crystals) を参考にすることができる。

【0026】

他の方法としては、例えばエイ・エム・クラギン (A. M. Kragin) らのジャーナル オブ フォトグラフィック サイエンス (The Journal of Photographic Science) 第14巻、第185頁 (1966年)、ジェイ・エフ・パディ (J. F. Paddy) のトランスアクションズ オブ ザ ファラデー ソサイエティ (Transactions of the Faraday Society) 第60巻、第1325頁 (1964年)、エス・ボヤー (S. Boyer) らのジュナル デ シミフィジク エ デ フィジコシミ ビジョロジク (Journal de Chimie Physique et de Physicochimie biologique) 第63巻、第1123頁 (1963年)、ダブリュー・ウエスト (W. West) らのジャーナル オブ フィジカル ケミストリー (Journal of Physical Chemistry) 第56巻、第1054頁 (1952年)、エイチ・ソーヴエニアー (H. Sauvenier) 編集、イー・クライン (E. Klein) らのインターナショナル・コロキウム (International Colloquium)、リエージュ (Liege)、1959年、「サイエンティフィック フォトグラフィー (Scientific Photography)」などを参考にすることができる。

色素占有面積は上記の方法で個々の場合について実験的に求められるが、通常用いられる増感色素の分子占有面積はほぼ 80 \AA^2 付近であるので、簡易的にすべての色素について色素占有面積を 80 \AA^2 としておおよその吸着層数を見積もることもできる。

【0027】

ハロゲン化銀粒子への色素発色団の吸着は、好ましくは1. 3層以上、さらに好ましくは1. 5層以上、特に好ましくは1. 7層以上である。なお、上限は特にないが、10層以下が好ましく、さらに好ましくは5層以下であり、特に好ましくは3層以下である。

【0028】

本発明にかかわるハロゲン化銀写真乳剤は、分光吸収極大波長が500nm以上の粒子の場合には光吸収強度が100以上、分光吸収極大波長が500nm未満の粒子の場合には光吸収強度が60以上のハロゲン化銀粒子を全ハロゲン化銀粒子投影面積の1/2以上含むことが好ましい。また、分光吸収極大波長が500nm以上の粒子の場合には、光吸収強度は好ましくは150以上、さらに好ましくは170以上、特に好ましくは200以上、であり、分光吸収極大波長が500nm未満の粒子の場合には、光吸収強度は好ましくは90以上、さらに好ましくは100以上、特に好ましくは120以上である。上限は特にないが、好ましくは2000以下、さらに好ましくは800以下、特に好ましくは400以下である。

【0029】

本発明において光吸収強度とは、単位粒子表面積あたりの増感色素による光吸収面積強度であり、粒子の単位表面積に入射する光量を I_0 、該表面で増感色素に吸収された光量を I としたときの光学濃度 $\text{Log} (I_0 / (I_0 - I))$ を波数(cm^{-1})に対して積分した値と定義する。積分範囲は5000 cm^{-1} から35000 cm^{-1} までである。

【0030】

光吸収強度を測定する方法の一例としては、顕微分光光度計を用いる方法を挙げることができる。顕微分光光度計は微小面積での測定ができる装置であり、一粒子の透過スペクトルおよび反射スペクトルの測定が可能である。両者の測定より吸収スペクトルを得ることができる。顕微分光法による一粒子の吸収スペクトル測定の詳細については、山下らの報告（日本写真学会、1996年度年次大会講演要旨集、15ページ）を参照することができる。この吸収スペクトルから一粒子あたりの吸収強度が求められるが、粒子を透過する光は上部面と下部面の二面で吸収されるため、粒子表面の単位面積あたりの吸収強度は前述の方法で得られた一粒子あたりの吸収強度の1/2として求めることができる。このとき、吸収スペクトルを積分する区間は光吸収強度の定義上は5000 cm^{-1} から35000 cm^{-1} であるが、実験上は増感色素による吸収のある区間の前後500 cm^{-1}

-1 程度を含む区間の積分で構わない。

【0031】

また、光吸収強度は増感色素の振動子強度と単位面積当たりの吸着分子数で一義的に決定される値であり、増感色素の振動子強度、色素吸着量および粒子表面積を求めれば光吸収強度に換算することが出来る。

増感色素の振動子強度は、増感色素溶液の吸収面積強度（光学濃度 $\times \text{cm}^{-1}$ ）に比例する値として実験的に求めることが出来るので、1Mあたりの色素の吸収面積強度をA（光学濃度 $\times \text{cm}^{-1}$ ）、増感色素の吸着量をB（ mol/mol Ag ）、粒子表面積をC（ $\text{m}^2/\text{mol Ag}$ ）とすれば、次の式により光吸収強度を誤差10%程度の範囲で求めることが出来る。

$$0.156 \times A \times B / C$$

この式から光吸収強度を算出しても、前述の定義に基づいて測定された光吸収強度（ $\text{Log} (I_0 / (I_0 - I))$ ）を波数（ cm^{-1} ）に対して積分した値）と実質的に同じ値が得られる。

【0032】

本発明において、色素発色団が一つである通常の色素の場合は、一層目色素とはハロゲン化銀粒子に隣接し内側に吸着している色素のことで、二層目以降の色素とは前記の吸着量測定からハロゲン化銀粒子には吸着しているが、ハロゲン化銀粒子に直接は吸着せず一層目色素に隣接した外側の色素のことである。多発色団色素化合物の場合は、一層目色素とはハロゲン化銀粒子に隣接し内側に吸着している色素発色団のことで、二層目以降の色素とは、該内側の色素発色団に隣接した外側の色素発色団のことである。

【0033】

本発明において、二層目以降の色素の吸収極大波長は一層目色素の吸収極大波長と同じか短波長であることが好ましく、両者の波長の間隔は好ましくは0nmから50nm、さらに好ましくは0nmから30nm、特に好ましくは0nmから20nmである。

【0034】

本発明において、一層目色素と二層目以降の色素の還元電位、及び酸化電位はいかなるものでも良いが、一層目色素の還元電位が二層目以降の色素の還元電位

の値から 0.2 V を引いた値よりも、貴であることが好ましく、さらに好ましくは 0.1 V を引いた値よりも貴であり、特に好ましくは一層目色素の還元電位が二層目以降の色素の還元電位よりも貴であることである。

【0035】

還元電位、及び酸化電位の測定は、種々の方法が可能であるが、好ましくは、位相弁別式第二高調波交流ポーラログラフィーで行う場合であり、正確な値を求めることができる。なお、以上の位相弁別式第二高調波交流ポーラログラフィーによる電位の測定法はジャーナル・オブ・イメージング・サイエンス (Journal of Imaging Science)、第 30 巻、第 27 頁 (1986 年) に記載されている。

【0036】

また、二層目以降の色素は、ゼラチン乾膜中では発光性であることが好ましい。発光性色素の種類としては色素レーザー用に使用される色素の骨格構造を持つものが好ましい。これらは例えば、前田三男、レーザー研究、第 8 巻、694 頁、803 頁、958 頁 (1980 年) 及び第 9 巻、85 頁 (1981 年)、及び F. Sehaefer 著、「Dye Lasers」、Springer (1973 年) の中に整理されている。

二層目色素部分のみの色素のゼラチン乾膜中での発光収率は、好ましくは 0.05 以上であり、より好ましくは、0.1 以上であり、さらに好ましくは 0.2 以上であり、特に好ましくは 0.5 以上である。

【0037】

非平衡励起エネルギー移動機構で二層目以降の色素から一層目色素へのエネルギー伝達が起こる場合には、二層目色素部分のみのゼラチン乾膜中の励起寿命は長い方が好ましい。この場合には二層目色素部分の発光収率は高くても低くても構わない。二層目色素部分のみのゼラチン乾膜中の蛍光寿命は、好ましくは 10 ps 以上、より好ましくは 40 ps 以上、さらに好ましくは 160 ps 以上である。二層目以降の色素の蛍光寿命に特に上限はないが、好ましくは 1 ms 以下である。

二層目以降の色素の発光と一層目色素の吸収の重なりは大きいことが好ましい。二層目以降の色素の発光スペクトルを $I(\nu)$ 、一層目色素の吸収スペクトルを $a(\nu)$

ν)としたとき、それらの積 $l(\nu) \cdot a(\nu)$ は好ましくは0.001以上であり、より好ましくは0.01以上であり、さらに好ましくは0.1以上であり、特に好ましくは0.5以上である。ここで ν は波数 (cm⁻¹) で、それぞれのスペクトルはスペクトル面積を1に規格化している。

【0038】

二層目以降の色素の励起エネルギーの一層目色素へのエネルギー移動効率は、好ましくは10%以上、さらに好ましくは30%、特に好ましくは60%以上、最も好ましくは90%以上である。ここで二層目以降の色素の励起エネルギーとは、二層目以降の色素が光エネルギーを吸収して生成した励起状態の色素が有するエネルギーを指す。ある分子の持つ励起エネルギーが他の分子に移動する場合には励起電子移動機構、フェルスター型エネルギー移動機構 (F o r s t e r Model)、デクスターエネルギー移動機構 (D e x t o r Model) 等を経て励起エネルギーが移動すると考えられているため、本研究の多層吸着系においても、これらの機構から考えられる効率よい励起エネルギー移動を起こすための条件を満たすことが好ましい。さらに、フェルスター型エネルギー移動機構を起こすための条件を満たすことが特に好ましい。フェルスター型のエネルギー移動効率を高めるためには、乳剤粒子表面近傍の屈折率を低下させることも有効である。

二層目色素の蛍光減衰速度解析や一層目色素の蛍光の立ち上がり速度等の光励起状態のダイナミクス解析によって二層目以降の色素から一層目色素へのエネルギー移動の効率を求めることができる。

また、二層目以降の色素から一層目色素へのエネルギー移動の効率は、二層目以降の色素励起時の分光増感効率／一層目色素励起時の分光増感効率としても求めることができる。

【0039】

本発明においては、一層目に吸着している色素はJ会合体を形成していることが好ましい。また二層目以降の色素は単量体で吸着してもH会合体のような短波長会合を形成しても良いが、特に好ましくはJ会合体を形成して吸着することである。J会合体は吸光係数が高く、吸収も鋭い点で好ましいため通常の単層吸着

での分光増感においても非常に有用であるが、二層目以降の色素としても上記分光特性を持つことは非常に好ましい。しかも蛍光収率が高く、ストークスシフトも小さいため、光吸収波長の接近した一層目色素へ二層目以降の色素の吸収した光エネルギーをフェルスター型のエネルギー移動で伝達するのにも好ましい。

【0 0 4 0】

光吸収強度 6 0、又は 1 0 0 以上のハロゲン化銀写真乳剤粒子を含有する乳剤の増感色素による分光吸収率の最大値 A_{max} 、および分光感度の最大値 S_{max} のそれぞれ 5 0 % を示す最も短波長と最も長波長の間隔は、好ましくは 1 2 0 nm 以下であり、さらに好ましくは 1 0 0 nm 以下である。

また A_{max} および S_{max} の 8 0 % を示す最も短波長と最も長波長の間隔は好ましくは 2 0 nm 以上で、好ましくは 1 0 0 nm 以下、さらに好ましくは 8 0 nm 以下、特に好ましくは 5 0 nm 以下である。

また A_{max} および S_{max} の 2 0 % を示す最も短波長と最も長波長の間隔は、好ましくは 1 8 0 nm 以下、さらに好ましくは 1 5 0 nm 以下、特に好ましくは 1 2 0 nm 以下、最も好ましくは 1 0 0 nm 以下である。

A_{max} または S_{max} の 5 0 % の分光吸収率を示す最も長波長は好ましくは 4 6 0 nm から 5 1 0 nm、または 5 6 0 nm から 6 1 0 nm、または 6 4 0 nm から 7 3 0 nm である。

【0 0 4 1】

また、ハロゲン化銀粒子の一層目の色素発色団による分光吸収率の最大値を $A1_{max}$ 、二層目以降の色素発色団による分光吸収率の最大値を $A2_{max}$ としたとき、 $A1_{max}$ 及び $A2_{max}$ が、4 0 0 ~ 5 0 0 nm、又は 5 0 0 ~ 6 0 0 nm、又は 6 0 0 ~ 7 0 0 nm、又は 7 0 0 ~ 1 0 0 0 nm の範囲にあることが好ましい。

さらに、ハロゲン化銀粒子の一層目の色素発色団による分光感度の最大値を $S1_{max}$ 、二層目以降の色素発色団による分光感度の最大値を $S2_{max}$ としたとき、 $S1_{max}$ 及び $S2_{max}$ が、4 0 0 ~ 5 0 0 nm、又は 5 0 0 ~ 6 0 0 nm、又は 6 0 0 ~ 7 0 0 nm、又は 7 0 0 ~ 1 0 0 0 nm の範囲にあることが好ましい。

【0 0 4 2】

次に、条件 1 の会合性 (A_{gg}) について説明する。

本発明の条件 1 は、式 (1) において $\{A_{gg}(Dye X) / A_{gg}(Dye 1)\} \geq 1.1$ である。好ましくは 1.5 以上であり、さらに好ましくは 2 以上、特に好ましくは 3.5 以上、最も好ましくは 5 以上である。上限は特にないが、好ましくは 20 以下であり、さらに好ましくは 15 以下である。

【0043】

色素は色素同士の相互作用により会合（又は凝集とも呼ぶことができる）する性質を持っている。ここでは、この会合性を下式 (B1) のモノマー吸収に対する会合体の吸収の割合により定義する。

$$A_{gg} = A / M \quad (B1)$$

(B1) 式において、A は会合吸収の吸収強度、M はモノマー吸収の吸収強度を表す。測定条件は以下の通りである。

【0044】

色素濃度： $1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

溶媒：水

測定温度：25℃

上記条件にて、吸収スペクトルを測定し、A、M を求める。

【0045】

会合吸収とは、モノマー吸収以外の吸収であればいずれでも良く、例えばダイマー吸収、H 会合吸収などが挙げられる。

なお、この条件では、ほとんどの場合、会合吸収としてはモノマー吸収極大より短波長のダイマー会合吸収を示す。この場合、A はダイマー吸収の吸収強度 (D) を意味する。

但し、この条件で、H 会合吸収や J 会合吸収を示す場合もあり、例えば会合吸収としてダイマー、H 会合、及び J 会合吸収の 3 つの吸収を示す場合、A はダイマー吸収の吸収強度 (D)、H 会合吸収の吸収強度 (H)、及び J 会合吸収の吸収強度 (J) の和を意味する。

【0046】

なお、Dye X に pH=10 以下で解離可能な基がある場合には、解離した状態で測定を行う。例えば、色素と当量の NaOH（その他 KOH、トリエチルア

ミンなど、いかなる塩基を用いても良い。また、これらの塩基の色素に対する当量数は、解離基と塩基の pK_a に応じて、必要な量だけ増やすことができる。)を加えることにより解離させることができる。

【0047】

参考のため、以下に会合体の説明を行う。会合体については、例えばジェイムス (James) 編「ザ・セオリー・オブ・ザ・フォトグラフィック・プロセス」(The Theory of the Photographic Process) 第4版、マクミラン出版社、1977年、第8章、第214～222頁、小林孝嘉著「J会合体 (J-Aggregates)」ワールド・サイエンティフィック・パブリッシング社 (World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.)、1996年刊)、ケミカル・フィジックス・レター (Chemical Physics Letters), 第6巻、第183頁 (1970年)、Zeitschrift für Physikalische Chemie, 第49巻、第324頁、(1941年)、松原孝治、田中俊夫、日本写真学会誌、第52巻第5号、第395～399頁、1989年、フォトグラフィック・サイエンス・アンド・エンジニアリング (Photographic Science and Engineering) 第18巻、第3号、第335頁 (1974年) などに詳細な説明がなされている。

【0048】

モノマーとは単量体を意味する。会合体の吸収波長の観点では、モノマー吸収に対して、吸収が短波長にシフトする会合体をH会合体 (2量体は特別にダイマーと呼び、この明細書ではH会合吸収はダイマー吸収を除いた吸収である)、長波長にシフトする会合体をJ会合体と呼ぶ。一般にJ会合体を形成するとモノマー状態と比較して長波長側の吸収幅は小さくなることが知られている。

【0049】

次に、本発明における親疎水性 (Log P) について説明する。

本発明の条件2は、式(2)において $\{ \log (Dye X) / \log (Dye 1) \} \geq 1.1$ である。

好ましくは、1.5以上であり、さらに好ましくは3以上、特に好ましくは5以

上、最も好ましくは 7.5 以上である。上限は特にないが、好ましくは 20 以下であり、さらに好ましくは 15 以下である。

【0050】

本発明での $\text{Log } P$ 値は n -オクタノール／水分配係数であり、具体的には、下記文献 (1) 記載のフラスコ・シェーキング法で実測して求めることができる。

【0051】

文献 (1)：構造活性相関懇話会 (代表) 藤田稔夫編、化学の領域増刊 122 号「薬物の構造活性相関—ドラッグデザインと作用機作研究への指針」、南江堂、1979 年刊、第 2 章第 43 頁～203 頁。

特に第 86 頁～89 頁にフラスコ・シェーキング (Flask shaking) 法が記載されている。

【0052】

なお、 Dye X に $\text{pH} = 10$ 以下で解離可能な基がある場合には、解離した状態で測定を行う。例えば、色素と当量の NaOH (その他 KOH , トリエチルアミンなど、いかなる塩基を用いても良い。また、これらの塩基の色素に対する当量数は、解離基と塩基の pKa に応じて、必要な量だけ増やすことができる。) により解離させることができる。

【0053】

本発明における、 $\text{Log } P$ 値の定義は上記の通りであるが、以下の (a) の方法によっても簡便に求めることができる。本発明に関する本明細書で、 $\text{Log } P$ 値を議論するとき、(a) の方法で求めた $\text{Log } P$ 値を使用しても良い。

【0054】

(a) 上記文献 (1) の第 90 頁～91 頁に記載のある高速液体クロマトグラフ法

特に、高速液体クロマトグラフ法は簡便な方法であり、下式 (B2), (B3) により $\text{Log } P$ を求めることが可能である。

$$\text{Log } P' = \text{Log} \{ (t_R - t_0) / t_0 \} \quad (\text{B2})$$

$$\text{Log } P = a \text{Log } P' + b \quad (\text{B3})$$

ここで、 t_0 は非保持物質の保持時間（例えば、ヨウ化カリウムの保持時間などを用いることができる）、 t_R は増感色素の保持時間である。 a 及び b は測定条件によって決まる定数である。

液体クロマトグラフィーの測定条件はいかなるものでも良いが、例えば次のような測定条件が挙げられる。カラムはTSK gel, ODS-80TS（TOSOH社製）、溶離液はメタノール：水（60：40）の混合液に酢酸・トリエチルアミン塩を0.2%含有させた液を用い、25℃にて測定。

【0055】

なお、参考までに文献上知られている、他の方法を下記に示す。

- (b) 上記文献（1）の第89頁～90頁に記載のある薄層クロマトグラフ法
- (c) 計算による方法

計算によって求められるLog P値をCLog Pとする。CLog P値は下記の文献（2）記載のフラグメント法、又は下記（3）に記載のソフトウェアパッケージによる方法で計算して求めることができる。

文献（2）：シー・ハンシュ（C.Hansch）、エー・ジェー・レオ（A.J.Leo）著、「サブスティチュエント・コンスタンツ・フォー・コーリレイション・アナリシス・イン・ケミストリー・アンド・バイオロジー（Substituent Constants for Correlation Analysis in Chemistry and Biology）」, ジョン・ウイリー・アンド・サンズ（John Wiley and Sons）社、ニューヨーク（New York）、1979年刊。

（3）：メディケム（Medchem）ソフトウェアパッケージ（Pomona College, Claremont, Californiaから開発、販売されている第3.54版）

【0056】

次に、本発明におけるJ会合性（J-Agg）について説明する。

本発明の条件3は、式（3）において $\{J\text{-Agg}(\text{Dye X}) / J\text{-Agg}(\text{Dye 1})\} \geq 1.1$ である。好ましくは、5以上であり、さらに好ましくは25以上、さらに好ましくは50以上、特に好ましくは100以上、最も好ましくは150以上である。上限は特にないが、好ましくは500以下であり、さらに好ましくは250以下である。

【0057】

上記の条件（1）で述べたように色素は色素同士の相互作用により会合（又は凝集とも呼ぶことができる）する性質を持っている。条件（3）では、この会合性の中でも、特にJ会合性を評価するため、下式（B4）のJ会合体以外の吸収に対するJ会合体の吸収の割合により定義する。

$$J - A_{gg} = J / G \quad (B4)$$

（B4）式において、JはJ会合吸収の吸収強度、GはJ会合吸収以外の吸収の吸収強度を表す。測定条件は以下の通りである。

色素濃度： $1 \times 10^{-5} \text{mol/L}$

溶媒：0.5%ゼラチン水（ゼラチンは脱イオンゼラチンを用いる）

温度：25℃

【0058】

上記条件にて、3時間放置した後に25℃で吸収スペクトルを測定し、J、Gを求める。

J会合以外の吸収とは、J会合吸収以外の吸収であればいずれでも良く、例えばモノマー吸収、ダイマー吸収、H会合吸収などが挙げられる。

なお、この条件では、ほとんどの場合、J会合吸収以外の吸収はモノマー吸収とダイマー吸収を示す。この場合、Gはモノマー吸収の吸収強度（M）とダイマー吸収の吸収強度（D）の和を意味する。

【0059】

なお、Dye XにpH=10以下で解離可能な基がある場合には、解離した状態で測定を行う。例えば、色素と当量のNaOH（その他KOH、トリエチルアミンなど、いかなる塩基を用いても良い。また、これらの塩基の色素に対する当量数は、解離基と塩基のpKaに応じて、必要な量だけ増やすことができる。）を加えることにより解離させることができる。

【0060】

本発明において、上記の条件1、2、3を少なくとも一つ満たせば良いが、好ましくは条件1と2、2と3又は1と3の二つを満たす場合であり、さらに好ましくは条件2、3の二つを満たす場合であり、特に好ましくは条件1、2、3の

三つを全て満たす場合である。

本発明では、本発明の条件 1、2、又は 3 を満たす化合物以外の色素を添加しても構わないが、全色素添加量に対して、本発明の色素を 50 モル%以上添加した場合が好ましく、さらに好ましくは 70 モル%以上、最も好ましくは 90 %以上である。

また、上記の条件 1、2、3 を少なくとも一つ満たす化合物は、二層目以降に存在している場合が好ましく、さらに好ましくは最外層（最も外側の層）に存在する場合である。

【0061】

従来、色素発色団が単層で吸着したハロゲン化銀写真感光材料において、増感色素に求められる会合性、親疎水性等の性質については、例えば、会合性が高いと、安定性は良化することが多いが、意図しない非効率な会合体を形成し減感するなどの弊害を伴う場合もあり、好ましい会合性を規定するのは困難である。そこで、従来から、多くの研究者が、好ましい色素について構造等を限定した発明を行ってきた。

一方、本発明の色素発色団が多層吸着したハロゲン化銀写真感光材料においても、従来、好ましく用いられる色素において、求められる性質は明確ではなかった。そこで種々検討した結果、本発明者は、色素発色団が多層吸着した系においては、上記で述べた、1、2 および 3 の条件の少なくとも 1 つを満たす場合に、弊害もなく、特に顕著に優れた性能を示すことを見出した。

【0062】

前記（8）記載の「共有結合以外の引力によって相互に結合している」場合について説明する。

共有結合以外の引力としてはいかなるものでも良いが、例えば、ファン・デル・ワールス（van der Waals）力（さらに細かくは、永久双極子－永久双極子間に働く配向力、永久双極子－誘起双極子間に働く誘起力、一時双極子－誘起双極子間に働く分散力に分けて表現できる。）、電荷移動力（CT）、クーロン力（静電力）、疎水結合力、水素結合力、配位結合力などが挙げられる。これらの結合力は、1 つだけ利用することも、また任意のものを複数組み合わせ

せて用いることもできる。

【0063】

好ましくは、ファン・デル・ワールス力、電荷移動力、クーロン力、疎水結合力、水素結合力であり、さらに好ましくはファン・デル・ワールス力、クーロン力、水素結合力であり、特に好ましくはファン・デル・ワールス力、クーロン力であり、最も好ましくはファン・デル・ワールス力である。

【0064】

相互に結合しているとは、これらの引力によって色素発色団が拘束されていることを意味する。別の表現で説明すると、引力のエネルギー（すなわち吸着エネルギー（ ΔG ））として好ましくは 15 kJ/mol 以上、さらに好ましくは 20 kJ/mol 以上、特に好ましくは 40 kJ/mol 以上の場合である。上限は特にないが、好ましくは 5000 kJ/mol 以下、さらに好ましくは 1000 kJ/mol 以下である。

【0065】

具体的には、例えば、特開平 10-239789 に記載されている芳香族基を持つ色素、又は芳香族基を持つカチオン色素とアニオン色素を併用する方法、特開平 10-171058 号に記載されている多価電荷を持つ色素を用いる方法、特開平 10-186559 号に記載されている疎水性基を持つ色素を用いる方法、特開平 10-197980 号に記載されている配位結合基を持つ色素を用いる方法、特開 2001-5132 号に記載されている 3 核性塩基性核を持つ色素を用いる方法、特開 2001-13614 号に記載されている特定の親疎水性を持つ色素を用いる方法、特開 2001-75220 号に記載されている特定の分子内塩基型の色素を用いる方法、特開 2001-75221 号に記載されているシアニン以外の特定の色素を用いる方法、特開 2001-152038 号に記載されている特定の pK_a の酸解離性基を持つ色素を用いる方法、特開 2001-166413 号、特開 2001-323180 号、特開 2001-337409 号に記載されている特定の水素結合基を持つ色素を用いる方法、特開 2001-209143 号に記載されている特定の蛍光量子収率を持つ色素を用いる方法、特開 2001-264913 号に記載されている特定の消色する色素を用いる方法、

特開 2001-343720 号に記載されているゲル状マトリックスに含まれる色素を用いる方法、特開 2002-23294 号に記載されている特定の赤外色素を用いる方法、特開 2002-99053 号に記載されている特定の電位を持つ色素を用いる方法、欧州特許第 0985964 号、同 0985965 号、同 0985966 号、同 0985967 号、同 1085372 号、同 1085373 号、同 1172688 号、同 1199595 号に記載されている特定のカチオン色素を用いる方法などが好ましく用いられる。

【0066】

前述の (9) の、複数の色素発色団からなる化合物について説明する。該多発色団色素化合物は、複数の色素発色団を含む色素化合物である。

該化合物において、複数の色素発色団は、共有結合、又は配位結合で連結されることが可能であるが、好ましくは共有結合で連結されている場合である。(なお、配位結合については、前述の (8) の分子間力の一つの配位結合力とみなすこともできる。) また、該化合物において、共有結合、又は配位結合は予め形成されていても、ハロゲン化銀感光材料を作成する過程(例えばハロゲン化銀乳剤中)で形成されていても良い。後者の方法については、例えば、特開 2000-81678 に記載の方法などを利用することができる。好ましくは結合が予め形成されている場合である。

【0067】

多発色団色素化合物における、色素発色団の数は少なくとも 2 つあればいかなる数でも良いが、好ましくは 2~7 個、さらに好ましくは 2~5 個、特に好ましくは 2 及び 3 個、最も好ましくは 2 個である。複数の色素発色団は同一でも異なってもよい。色素発色団としてはいかなるものでも良いが、好ましくは前述の発色団 [1] で述べた色素発色団が挙げられ、同様なものが好ましく、特に、後述の一般式 (A), (B), (C), 及び (D) が好ましい。

【0068】

多発色団色素化合物の例としては、例えば、特開平 9-265144 号に記載されているメチン鎖で連結された多発色団色素、特開平 10-226758 号に記載されているオキソノール染料が連結された多発色団色素、特開平 10-11

0107、同10-307358、同10-307359、同10-310715号に記載されているベンゾイミダゾール核等を持つ特定の多発色団色素、特開平9-265143号、特開2000-231172号、同2000-231173号、同2002-55406、同2002-82403、同2002-82404、同2002-82405に記載されている特定の基で連結された多発色団色素、特開2000-81678号に記載されている反応性基を持つ色素を用い乳剤中で生成した多発色団色素、特開2000-231174号に記載されている特定のベンゾオキサゾール核を持つ特定の多発色団色素、特開2001-311015号に記載されている特定の特性又は解離基を持つ多発色団色素、特開2001-356442号に記載されている特定の特性を持つ多発色団色素、特開2002-90927に記載されている特定のメロシアニンを持つ多発色団色素、特開2002-90928、同2002-90929号に記載されている特定の解離基を持つ多発色団色素、などが挙げられる。

【0069】

本発明の多発色団色素化合物として好ましくは、次の一般式（Q）で表される化合物である。

一般式（Q）

【0070】

【化3】



【0071】

式中、D_a、及びD_bは色素発色団を表す。

L_aは連結基を表す。s_aは1から4の整数を表す。q_aは1から5までの整数を表す。r_a及びr_bは各々1から100までの整数を表す。M_bは電荷均衡対イオンを表し、m_bは分子の電荷を中和するのに必要な数を表す。

なお、一般式（Q）は、色素発色団が互いにどのような連結様式をとって連結されることも可能であることを表している。

D a、及びD bで表わされる色素発色団は、いかなるものでも良いが、前述の発色団〔1〕に記載したものと同様のものが挙げられ同様のものが好ましい。

また、D aのうち少なくとも1つがシアニン、メロシアニン色素発色団から選ばれる場合が好ましく、さらに好ましくは、シアニン色素発色団から選ばれる場合である。D a、及びD bは同一でも異なっても良いが、異なる方が好ましい。

【0072】

本発明において、一般式（Q）で表される化合物がハロゲン化銀粒子に吸着した場合には、D aはハロゲン化銀に吸着し、D bはハロゲン化銀に直接吸着していない場合が好ましい。すなわち、（ $[-L a-] s a [D b] q a$ ）のハロゲン化銀粒子への吸着力はD aよりも弱い方が好ましい。

上記のように、D aはハロゲン化銀粒子への吸着性を持つ色素部分であることが好ましいが、物理吸着、または化学吸着いずれによって吸着させても構わない。

D bはハロゲン化銀粒子への吸着性が弱く、また発光性色素の場合が好ましい。発光性色素の種類としては色素レーザー用に使用される色素の骨格構造を持つものが好ましい。これらはたとえば、前田三男、レーザー研究、第8巻、694頁、803頁、958頁（1980年）及び第9巻、85頁（1981年）、及びF. Schaefer著、「Dye Lasers」、Springer（1973年）の中に整理されている。

【0073】

さらに、D aのハロゲン化銀写真感光材料中における吸収極大波長が（ $[-L a-] s a [D b] q a$ ）の吸収極大波長よりも長波長であることが好ましい。さらに、（ $[-L a-] s a [D b] q a$ ）の発光がD aの吸収と重なることが好ましい。また、D aはJ-会合体を形成した方が好ましい。さらに、一般式（I）で表される連結色素が所望の波長範囲に吸収および分光感度を有するためには、（ $[-L a-] s a [D b] q a$ ）もJ会合体を形成していることが好ましい。

【0074】

D aと（ $[-L a-] S a [D b] q a$ ）の還元電位、及び酸化電位はいかなるものでも良いが、D aの還元電位が（ $[-L a-] s a [D b] q a$ ）の還元電位の

値から 0.2v を引いた値よりも、貴であることが好ましい。

【0075】

L a は連結基（好ましくは 2 価の連結基）である。なお、これらの連結基は、単結合（単なる結合手とも言う）も含むこととする。これらの連結基として好ましくは、単結合、又は炭素原子、窒素原子、硫黄原子、酸素原子のうち、少なくとも 1 種を含む原子又は原子団からなる。好ましくは、単結合、又はアルキレン基（例えばメチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペンタメチレン）、アリーレン基（例えばフェニレン、ナフチレン）、アルケニレン基（例えば、エテニレン、プロペニレン）、アルキニレン基（例えば、エチニレン、プロピニレン）、アミド基、エステル基、スルホアミド基、スルホン酸エステル基、ウレイド基、スルホニル基、スルフィニル基、チオエーテル基、エーテル基、カルボニル基、 $-N(Va)-$ （Va は水素原子、又は一価の置換基を表わす。一価の置換基としては前述の W が挙げられる。）、複素環 2 価基（例えば、6-クロロ-1,3,5-トリアジン-2,4-ジイル基、ピリミジン-2,4-ジイル基、キノキサリン-2,3-ジイル基）を 1 つまたはそれ以上組み合わせて構成される炭素数 0 以上 100 以下、好ましくは炭素数 1 以上 20 以下の連結基である。

【0076】

上記の連結基は、更に前述の W で表わされる置換基を有しても良い。また、これらの連結基は環（芳香族、又は非芳香族の炭化水素環、又は複素環）を含有しても良い。

【0077】

更に好ましくは、単結合、炭素数 1 以上 10 以下のアルキレン基（例えばメチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペンタメチレン）、炭素数 6 以上 10 以下のアリーレン基（例えばフェニレン、ナフチレン）、炭素数 2 以上 10 以下のアルケニレン基（例えば、エテニレン、プロペニレン）、炭素数 2 以上 10 以下のアルキニレン基（例えば、エチニレン、プロピニレン）、エーテル基、アミド基、エステル基、スルホアミド基、スルホン酸エステル基を 1 つ又はそれ以上組み合わせて構成される炭素数 1 以上 10 以下の 2 価の連結基

である。これらは、前述のWで置換されていても良い。

【0078】

L aはスルーボンド (through -bond) 相互作用によりエネルギー移動または電子移動を行っても良い連結基である。スルーボンド相互作用にはトンネル相互作用、超交換 (super-exchange) 相互作用などがあるが、中でも超交換相互作用に基づくスルーボンド相互作用が好ましい。スルーボンド相互作用及び超交換相互作用は、シャマイ・スペイサー (Shammai Speiser) 著、ケミカル・レビュー (Chem. Rev.) 第96巻、第1960-1963頁、1996年で定義されている相互作用である。このような相互作用によりエネルギー移動または電子移動する連結基としては、シャマイ・スペイサー (Shammai Speiser) 著、ケミカル・レビュー (Chem. Rev.) 第96巻、第1967-1969頁、1996年に記載のものが好ましい。

【0079】

s aは1から4の整数を表す。なお、s aが2以上であるとは、D aとD bが複数の連結基で連結されていることを意味する。s aとして好ましくは1、2であり、さらに好ましくは1である。s aが2以上の場合、含まれる複数のL aはそれぞれ相異なる連結基であっても良い。

【0080】

q aは1から5までの整数を表すが、好ましくは1、2であり、さらに好ましくは1である。r a、及びr bは各々1から100までの整数を表わすが、好ましくは1から5までの整数であり、さらに好ましくは1、2であり、特に好ましくは1である。q a、r a、及びr bが2以上の場合、含まれる複数のD a、L a、S a、D b、及びq aはそれぞれ相異なる連結基、色素発色団、及び、数であっても良い。

【0081】

一般式 (Q) で表される化合物には、さらに色素発色団が置換していても良い。

一般式 (Q) においては、全体で-1以下の電荷を持つ場合が好ましく、さらに好ましくは-1の電荷を持つ場合である。


【0082】

本発明において用いられる色素発色団は、前述の発色団[1]で説明したものと同様のものが挙げられ同様のものが好ましいが、一般式で示すと、特に好ましくは、下記一般式(A)、(B)、(C)、又は(D)で表されるメチン色素発色団である場合である。

一般式(A)

【0083】

【化4】




【0084】

式(A)中、L₁₀₁、L₁₀₂、L₁₀₃、L₁₀₄、L₁₀₅、L₁₀₆、及びL₁₀₇はメチン基を表す。p₁₀₁、及びp₁₀₂は0または1を表す。n₁₀₁は0、1、2、3または4を表す。Z₁₀₁及びZ₁₀₂は含窒素複素環を形成するために必要な原子群を表す。ただし、これらに環が縮環していても置換基を有していても良い。M₁₀₁は電荷均衡対イオンを表し、m₁₀₁は分子の電荷を中和するのに必要な0以上の数を表す。R₁₀₁及びR₁₀₂は水素原子、アルキル基、アリール基、又は複素環基を表す。

一般式(B)

【0085】

【化5】



【0086】


式(B)中、L₁₀₈、L₁₀₉、L₁₁₀、及びL₁₁₁はメチン基を表す。p₁₀₃は0又は1を表す。q₁₀₁は0又は1を表す。n₁₀₂は0、1、2、3又は4を表す。

。Z₁₀₃は含窒素複素環を形成するために必要な原子群を表す。Z₁₀₄とZ₁₀₄'は(N-R₁₀₄) q₁₀₁と一緒に環、又は非環式の酸性末端基を形成するために必要な原子群を表す。ただし、Z₁₀₃、及びZ₁₀₄とZ₁₀₄'に環が縮環していても置換基を有していても良い。M₁₀₂は電荷均衡対イオンを表し、m₁₀₂は分子の電荷を中和するのに必要な0以上の数を表す。R₁₀₃、及びR₁₀₄は水素原子、アルキル基、アリール基、又は複素環基を表す。

一般式 (C)

【0087】

【化6】




【0088】

式 (C) 中、L₁₁₂、L₁₁₃、L₁₁₄、L₁₁₅、L₁₁₆、L₁₁₇、L₁₁₈、L₁₁₉及びL₁₂₀はメチン基を表す。p₁₀₄及びp₁₀₅は0又は1を表す。q₁₀₂は0又は1を表す。n₁₀₃及びn₁₀₄は0、1、2、3又は4を表す。Z₁₀₅、及びZ₁₀₇は含窒素複素環を形成するために必要な原子群を表す。Z₁₀₆とZ₁₀₆'は(N-R₁₀₆) q₁₀₂と一緒に環を形成するために必要な原子群を表す。ただし、Z₁₀₅、Z₁₀₆とZ₁₀₆'、及びZ₁₀₇に環が縮環していても置換基を有していても良い。M₁₀₃は電荷均衡対イオンを表し、m₁₀₃は分子の電荷を中和するのに必要な0以上の数を表す。R₁₀₅、R₁₀₆、及びR₁₀₇は水素原子、アルキル基、アリール基、又は複素環基を表す。

一般式 (D)

【0089】

【化 7】



【0090】

式 (D) 中、L₁₂₁、L₁₂₂、及び L₁₂₃ はメチン基を表す。q₁₀₃ 及び q₁₀₄ は 0 又は 1 を表す。n₁₀₅ は 0、1、2、3 又は 4 を表す。Z₁₀₈ と Z_{108'} は (N—R₁₀₈) q₁₀₃ と一緒になって、及び、Z₁₀₉ と Z_{109'} は (N—R₁₀₉) q₁₀₄ と一緒になって、環、又は非環式の酸性末端基を形成するために必要な原子群を表す。ただし、Z₁₀₈ と Z_{108'}、及び Z₁₀₉ と Z_{109'} に環が縮環していても置換基を有していても良い。M₁₀₄ は電荷均衡対イオンを表し、m₁₀₄ は分子の電荷を中和するのに必要な 0 以上の数を表す。R₁₀₈、及び R₁₀₉ は水素原子、アルキル基、アリール基、又は複素環基を表す。

【0091】

以下、一般式 (A)、(B)、(C)、及び (D) で表される色素発色団について詳細に述べる。

【0092】

Z₁₀₁、Z₁₀₂、Z₁₀₃、Z₁₀₅、及び Z₁₀₇ は含窒素複素環、好ましくは 5 又は 6 員の含窒素複素環を形成するのに必要な原子群を表す。ただし、これらに環が縮環していても良い置換基を有していても良い。環としては、芳香族環、又は非芳香族環のいずれでも、また炭化水素環、又は複素環のいずれでも良い。好ましくは芳香族環であり、例えばベンゼン環、ナフタレン環などの炭化水素芳香族環や、ピラジン環、チオフェン環などの複素芳香族環が挙げられる。置換基としては前述の W が挙げられる。

【0093】

含窒素複素環として、具体的にはチアゾリン核、チアゾール核、ベンゾチアゾール核、オキサゾリン核、オキサゾール核、ベンゾオキサゾール核、セレナゾリン核、セレナゾール核、ベンゾセレナゾール核、テルラゾリン核、テルラゾール核

核、ベンゾテルラゾール核、3, 3-ジアルキルインドレニン核（例えば3, 3-ジメチルインドレニン）、イミダゾリン核、イミダゾール核、ベンゾイミダゾール核、ピロリン核、2-ピリジン核、4-ピリジン核、2-キノリン核、4-キノリン核、1-イソキノリン核、3-イソキノリン核、イミダゾ〔4, 5-b〕キノキサリン核、オキサジアゾール核、チアジアゾール核、ピラゾール核、テトラゾール核、ピリミジン核などを挙げることができるが、好ましくはベンゾチアゾール核、ベンゾオキサゾール核、3, 3-ジアルキルインドレニン核（例えば3, 3-ジメチルインドレニン）、ベンゾイミダゾール核、2-ピリジン核、4-ピリジン核、2-キノリン核、4-キノリン核、1-イソキノリン核、3-イソキノリン核が挙げられる。

【0094】

これらには、前述のWで表される置換基、及び環が置換していても縮合していても良い。好ましいものは、アルキル基、アリール基、芳香族複素環基（好ましくは5員）、アルコキシ基、ハロゲン原子、芳香環縮合、スルホ基、カルボキシ基、ヒドロキシ基である。

【0095】

Z₁₀₁、Z₁₀₂、Z₁₀₃、Z₁₀₅、及びZ₁₀₇によって形成される複素環の具体例としては、米国特許第5, 340, 694号第23～24欄のZ₁₁、Z₁₂、Z₁₃、Z₁₄、及びZ₁₆の例として挙げられているものと同様なものが挙げられる。

【0096】

一般式(A)、(B)、又は(C)で表される色素発色団が、1層目の色素発色団を表すとき、Z₁₀₁、Z₁₀₂、Z₁₀₃、Z₁₀₅、及びZ₁₀₇として好ましくはベンゾチアゾール核、ベンゾオキサゾール核、3, 3-ジアルキルインドレニン核（例えば3, 3-ジメチルインドレニン）、ベンゾイミダゾール核であり、さらに好ましくはベンゾオキサゾール核、ベンゾチアゾール核、ベンゾイミダゾール核であり、特に好ましくはベンゾオキサゾール核、ベンゾチアゾール核である。これら核上の置換基Wとして、好ましくはハロゲン原子、アリール基、芳香族複素環基（好ましくは5員）、芳香環縮合である。

【0097】

一般式 (A), (B), 又は (C) で表される色素発色団が、2層目以降の色素発色団を表すとき、Z₁₀₁、Z₁₀₂、Z₁₀₃、Z₁₀₅、及びZ₁₀₇として好ましくはベンゾチアゾール核、ベンゾオキサゾール核、3, 3-ジアルキルインドレニン核 (例えば3, 3-ジメチルインドレニン)、ベンゾイミダゾール核であり、さらに好ましくはベンゾオキサゾール核、ベンゾチアゾール核、ベンゾイミダゾール核であり、特に好ましくはベンゾオキサゾール核、ベンゾチアゾール核である。これらの核上の置換基Wとして、好ましくはハロゲン原子、アリール基、芳香族複素環基 (好ましくは5員)、芳香環縮合、酸基であり、さらに好ましくは、ハロゲン原子、アリール基、芳香族複素環基 (好ましくは5員)、芳香環縮合であり、特に好ましくは、5員の芳香族複素環基である。5員の芳香族複素環基として、好ましくは、フラン環、チオフェン環、又はピロール環であり、さらに好ましくはチオフェン環である。これらの置換基、又は縮環としては、前述のWが挙げられる。また、置換位置として好ましくは、5位である。

【0098】

ここで、酸基について説明する。酸基とは、解離性プロトンを有する基である。

具体的には、例えばスルホ基、カルボキシル基、スルファト基、-CONHSO₂-基 (スルホニルカルバモイル基、カルボニルスルファモイル基)、-CONHCO-基 (カルボニルカルバモイル基)、-SO₂NHSO₂-基 (スルフォニルスルファモイル基)、スルホンアミド基、スルファモイル基、ホスファト基、ホスホノ基、ボロン酸基、フェノール性水酸基、など、これらのpkaと周りのpHによっては、プロトンが解離する基が挙げられる。例えばpH5~11の間で90%以上解離することが可能なプロトン解離性酸性基が好ましい。

【0099】

さらに好ましくはスルホ基、カルボキシル基、-CONHSO₂-基、-CONHCO-基、-SO₂NHSO₂-基であり、特に好ましくは、スルホ基、カルボキシル基であり、最も好ましくはスルホ基である。

【0100】

Z₁₀₄とZ_{104'}と(N-R₁₀₄) q₁₀₁、Z₁₀₈とZ_{108'}と(N-R₁₀₈) q₁₀

3、及び、 Z_{109} と Z_{109}' と $(N-R_{109})$ q_{104} はそれぞれ一緒になって、環、又は非環式の酸性末端基を形成するために必要な原子群を表わす。ここで環としてはいかなるものでも良いが、好ましくは複素環（好ましくは5又は6員の複素環）であり、さらに酸性核が好ましい。次に、酸性核及び非環式の酸性末端基について説明する。酸性核及び非環式の酸性末端基は、いかなる一般のメロシアニン色素の酸性核及び非環式の酸性末端基の形をとることもできる。好ましい形において Z_{104} 、 Z_{108} 、 Z_{109} は $-(C=S)-$ で表されるチオカルボニル基（チオエステル基、チオカルバモイル基等を含む）、 $-(C=O)-$ で表されるカルボニル基（エステル基、カルバモイル基等を含む）、 $-(SO_2)-$ で表されるスルホニル基（スルホン酸エステル基、スルファモイル基等を含む）、 $-(S=O)-$ で表されるスルフィニル基、シアノ基、であり、さらに好ましくはチオカルボニル基、カルボニル基である。 Z_{104}' 、 Z_{108}' 、 Z_{109}' は酸性核及び非環式の酸性末端基を形成するために必要な残りの原子群を表す。非環式の酸性末端基を形成する場合は、好ましくはチオカルボニル基、カルボニル基、スルホニル基、スルフィニル基、シアノ基などである。また、これらの酸性核、又は非環式の酸性末端基を形成しているカルボニル基もしくはチオカルボニル基を、酸性核、又は非環式の酸性末端基の原料となる活性メチレン化合物の活性メチレン位で置換したエキソメチレンを有する構造、及びこれらを繰り返した構造を用いることもできる。酸性核を酸性核で置換した場合は、色素としてはいわゆる3核メロシアニン、4核メロシアニン等を形成し、酸性末端基を酸性末端基で置換した場合としては、末端にジシアノメチレン基とシアノ基を持つもの等が挙げられる。

q_{101} 、 q_{103} 、及び q_{104} は0又は1であるが、好ましくは1である。

【0101】

ここでいう酸性核及び非環式の酸性末端基は、例えばジェイムス（James）編「ザ・セオリー・オブ・ザ・フォトグラフィック・プロセス」（The Theory of the Photographic Process）第4版、マクミラン出版社、1977年、197～200頁に記載されている。ここでは、非環式の酸性末端基とは、酸性すなわち電子受容性の末端基のうち、環を

形成しないものを意味することとする。酸性核及び非環式の酸性末端基は、具体的には、米国特許第3、567、719号、第3、575、869号、第3、804、634号、第3、837、862号、第4、002、480号、第4、925、777号、特開平3-167546号、米国特許第5,994,051号、米国特許5,747,236号などに記載されているものが挙げられる。

【0102】

酸性核は、炭素、窒素、及び／又はカルコゲン（典型的には酸素、硫黄、セレン、及びテルル）原子からなる複素環（好ましくは5員又は6員の含窒素複素環）を形成するとき好ましく、さらに好ましくは炭素、窒素、及び／又はカルコゲン（典型的には酸素、硫黄、セレン、及びテルル）原子からなる5員又は6員の含窒素複素環を形成するときである。具体的には、例えば次の核が挙げられる。

【0103】

2-ピラゾリン-5-オン、ピラゾリジン-3、5-ジオン、イミダゾリン-5-オン、ヒダントイン、2または4-チオヒダントイン、2-イミノオキサゾリジン-4-オン、2-オキサゾリン-5-オン、2-チオオキサゾリジン-2、5-ジオン、2-チオオキサゾリン-2、4-ジオン、イソオキサゾリン-5-オン、2-チアゾリン-4-オン、チアゾリジン-4-オン、チアゾリジン-2、4-ジオン、ローダニン、チアゾリジン-2、4-ジチオン、イソローダニン、インダン-1、3-ジオン、チオフエン-3-オン、チオフエン-3-オン-1、1-ジオキシド、インドリン-2-オン、インドリン-3-オン、2-オキソインダゾリニウム、3-オキソインダゾリニウム、5、7-ジオキソ-6、7-ジヒドロチアゾロ[3,2-a]ピリミジン、シクロヘキサン-1、3-ジオン、3、4-ジヒドロイソキノリン-4-オン、1、3-ジオキサ-4、6-ジオン、バルビツール酸、2-チオバルビツール酸、クロマン-2、4-ジオン、インダゾリン-2-オン、ピリド[1,2-a]ピリミジン-1、3-ジオン、ピラゾロ[1,5-b]キナズロン、ピラゾロ[1,5-a]ベンゾイミダゾール、ピラゾロピリドン、1、2、3、4-テトラヒドロキノリン-2、4-ジオン、3-オキソ-2、3-ジヒドロベンゾ[d]チオフエン-1、1-ジオキサイド、3-ジシアノメチン-2、3-ジヒドロベンゾ[d]チオフエン-1、1-ジ

オキサイドの核。

【0104】

これらの酸性核、及び非環式の酸性末端基には、環が縮環していても、置換基（例えば前述のW）が置換していても良い。

【0105】

酸性核として好ましくは、ヒダントイン、2または4-チオヒダントイン、2-オキサゾリン-5-オン、2-チオオキサゾリン-2、4-ジオン、チアゾリジン-2、4-ジオン、ローダニン、チアゾリジン-2、4-ジチオン、バルビツール酸、2-チオバルビツール酸であり、さらに好ましくは、ヒダントイン、2または4-チオヒダントイン、2-オキサゾリン-5-オン、ローダニン、バルビツール酸、2-チオバルビツール酸である。

【0106】

一般式 (B)、(D) で表される色素発色団が、1層目の色素発色団を表す場合は、特に好ましくは2または4-チオヒダントイン、2-オキサゾリン-5-オン、ローダニンである。

【0107】

一般式 (B)、(D) で表される色素発色団が、2層目以降の色素発色団を表す場合は、特に好ましくはバルビツール酸である。

【0108】

Z₁₀₆とZ_{106'}と(N-R₁₀₆) q₁₀₂によって形成される環としてはいかなるものでも良いが、好ましくは複素環（好ましくは5又は6員の複素環）であり、前述のZ₁₀₄とZ_{104'}と(N-R₁₀₄) q₁₀₁などの環の説明で述べたものと同様のものが挙げられる。好ましくは前述のZ₁₀₄とZ_{104'}と(N-R₁₀₄) q₁₀₁などの環の説明で述べた酸性核からオキソ基、又はチオキソ基を除いたものである。

【0109】

さらに好ましくは、前述のZ₁₀₄とZ_{104'}と(N-R₁₀₄) q₁₀₁などの具体的として挙げた酸性核からオキソ基、又はチオキソ基を除いたものであり、さらに好ましくはヒダントイン、2または4-チオヒダントイン、2-オキサゾリン-

5-オン、2-チオオキサゾリン-2、4-ジオン、チアゾリジン-2、4-ジオン、ローダニン、チアゾリジン-2、4-ジチオン、バルビツール酸、2-チオバルビツール酸からオキシ基、又はチオキシ基を除いたものであり、特に好ましくは、ヒダントイン、2または4-チオヒダントイン、2-オキサゾリン-5-オン、ローダニン、バルビツール酸、2-チオバルビツール酸からオキシ基、又はチオキシ基を除いたものであり、最も好ましくは2または4-チオヒダントイン、2-オキサゾリン-5-オン、ローダニンからオキシ基、又はチオキシ基を除いたものである。

q₁₀₂は0又は1であるが、好ましくは1である。

【0110】

R₁₀₁、R₁₀₂、R₁₀₃、R₁₀₄、R₁₀₅、R₁₀₆、R₁₀₇、R₁₀₈、及びR₁₀₉は、水素原子、アルキル基、アリール基、及び複素環基であり、好ましくはアルキル基、アリール基、及び複素環基である。R₁₀₁～R₁₀₉として表されるアルキル基、アリール基、及び複素環基として、具体的には、例えば、好ましくは炭素原子1から18、さらに好ましくは1から7、特に好ましくは1から4の無置換アルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ヘキシル、オクチル、ドデシル、オクタデシル）、好ましくは炭素原子1から18、さらに好ましくは1から7、特に好ましくは1から4の置換アルキル基（例えば置換基として前述のWが置換したアルキル基が挙げられる。特に、上述した酸基を持つアルキル基が好ましい。好ましくはアラルキル基（例えばベンジル、2-フェニルエチル、2-(4-ビフェニル)エチル、2-スルホベンジル、4-スルホベンジル、4-スルホフェネチル、4-ホスホベンジル、4-カルボキシベンジル）、不飽和炭化水素基（例えばアリル基、ビニル基、すなわち、ここでは置換アルキル基にアルケニル基、アルキニル基も含まれることとする。）、ヒドロキシアルキル基（例えば、2-ヒドロキシエチル、3-ヒドロキシプロピル）、カルボキシアルキル基（例えば、2-カルボキシエチル、3-カルボキシプロピル、4-カルボキシブチル、カルボキシメチル）、アルコキシアルキル基（例えば、2-メトキシエチル、2-(2-メトキシエトキシ)エチル）、アリーロキシアルキル基（例えば2-フェノキシエチル、2-(4-ビフェニロ

キシ) エチル、2-(1-ナフトキシ) エチル、2-(4-スルホフェノキシ) エチル、2-(2-ホスホフェノキシ) エチル)、アルコキシカルボニルアルキル基(例えばエトキシカルボニルメチル、2-ベンジルオキシカルボニルエチル)、アリーロキシカルボニルアルキル基(例えば3-フェノキシカルボニルプロピル、3-スルホフェノキシカルボニルプロピル)、アシルオキシアルキル基(例えば2-アセチルオキシエチル)、アシルアルキル基(例えば2-アセチルエチル)、カルバモイルアルキル基(例えば2-モルホリノカルボニルエチル)、スルファモイルアルキル基(例えばN,N-ジメチルスルファモイルメチル)、スルホアルキル基(例えば、2-スルホエチル、3-スルホプロピル、3-スルホブチル、4-スルホブチル、2-[3-スルホプロポキシ] エチル、2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル、3-スルホプロポキシエトキシエチル、3-フェニル-3-スルホプロピル、4-フェニル-4-スルホブチル、3-(2-ピリジル)-3-スルホプロピル)、スルホアルケニル基、スルファトアルキル基(例えば、2-スルファトエチル基、3-スルファトプロピル、4-スルファトブチル)、複素環置換アルキル基(例えば2-(ピロリジン-2-オン-1-イル) エチル、2-(2-ピリジル) エチル、テトラヒドロフルフリル、3-ピリジニオプロピル)、アルキルスルホニルカルバモイルアルキル基(例えばメタンスルホニルカルバモイルメチル基)、アシルカルバモイルアルキル基(例えばアセチルカルバモイルメチル基)、アシルスルファモイルアルキル基(例えばアセチルスルファモイルメチル基)、アルキルスルフォニルスルファモイルアルキル基(例えばメタンスルフォニルスルファモイルメチル基)、アンモニオアルキル基(例えば、3-(トリメチルアンモニオ) プロピル、3-アンモニオプロピル)、アミノアルキル基(例えば、3-アミノプロピル、3-(ジメチルアミノ) プロピル、4-(メチルアミノ) ブチル)、グアニジノアルキル基(例えば、4-グアニジノブチル) }、好ましくは炭素数6から20、さらに好ましくは炭素数6から10、さらに好ましくは炭素数6から8の、置換または無置換アリール基(置換アリール基としては例えば置換基の例として挙げた前述のWが置換したアリール基が挙げられる。具体的にはフェニル、1-ナフチル、p-メトキシフェニル、p-メチルフェニル、p-クロロフェニル、ビフェニル、4-スルホフェ

ニル、4-スルホナフチルなどが挙げられる。)、好ましくは炭素数1から20、さらに好ましくは炭素数3から10、特に好ましくは炭素数4から8の、置換または無置換複素環基(置換複素環基としては置換基の例として挙げた前述のWが置換した複素環基が挙げられる。具体的には2-フリル、2-チエニル、2-ピリジル、3-ピラゾリル、3-イソオキサゾリル、3-イソチアゾリル、2-イミダゾリル、2-オキサゾリル、2-チアゾリル、2-ピリダジル、2-ピリミジル、3-ピラジル、2-(1,3,5-トリアゾリル)、3-(1,2,4-トリアゾリル)、5-テトラゾリル、5-メチル-2-チエニル、4-メトキシ-2-ピリジル、4-スルホ-2-ピリジルなどが挙げられる。)が挙げられる。

【0111】

一般式(A)、(B)、(C)、及び(D)で表されるで表される色素発色団が、1層目の色素発色団を表すとき、R₁₀₁~R₁₀₉で表される置換基として好ましくは無置換アルキル基、置換アルキル基であり、置換アルキル基として好ましくは上述の酸基を持つアルキル基である。酸基として、好ましくはスルホ基、カルボキシル基、-CONHSO₂-基、-CONHCO-基、-SO₂NHSO₂-基であり、特に好ましくは、スルホ基、カルボキシル基であり、最も好ましくはスルホ基である。

【0112】

一般式(A)、(B)、(C)、及び(D)で表されるで表される色素発色団が、2層目以降の色素発色団を表すとき、R₁₀₁~R₁₀₉で表される置換基として好ましくは、無置換アルキル基、置換アルキル基であり、さらに好ましくは上述の酸基を持つアルキル基、

又は陽電荷を持つ基が置換したアルキル基である。酸基として、好ましくはスルホ基、カルボキシル基、-CONHSO₂-基、-CONHCO-基、-SO₂NHSO₂-基であり、特に好ましくは、スルホ基、カルボキシル基であり、最も好ましくはスルホ基である。陽電荷を持つ基として、好ましくは、アンモニオ基(例えば、トリメチルアンモニオ、アンモニオ)、グアニジノ基であり、さらに好ましくはアンモニオ基である。具体的に特に好ましくは、スルホアルキル基(例えば、2-スルホエチル、3-スルホプロピル、3-スルホブチル、4-

スルホブチル)、アンモニオアルキル基(例えば、3-(トリメチルアンモニオ)プロピル、3-アンモニオプロピル)、グアニジノアルキル基(例えば、4-グアニジノブチル)である。

【0113】

L₁₀₁、L₁₀₂、L₁₀₃、L₁₀₄、L₁₀₅、L₁₀₆、L₁₀₇、L₁₀₈、L₁₀₉、L₁₁₀、L₁₁₁、L₁₁₂、L₁₁₃、L₁₁₄、L₁₁₅、L₁₁₆、L₁₁₇、L₁₁₈、L₁₁₉、L₁₂₀、L₁₂₁、L₁₂₂、及びL₁₂₃はそれぞれ独立にメチン基を表す。L₁₀₁～L₁₂₃で表されるメチン基は置換基を有していても良く、置換基としては前述のWが挙げられる。例えば置換又は無置換の炭素数1から15、好ましくは炭素数1から10、特に好ましくは炭素数1から5のアルキル基(例えば、メチル、エチル、2-カルボキシエチル)、置換または無置換の炭素数6から20、好ましくは炭素数6から15、更に好ましくは炭素数6から10のアリール基(例えばフェニル、o-カルボキシフェニル)、置換または無置換の炭素数3から20、好ましくは炭素数4から15、更に好ましくは炭素数6から10の複素環基(例えばN、N-ジメチルバルビツール酸基)、ハロゲン原子(例えば塩素、臭素、沃素、フッ素)、炭素数1から15、好ましくは炭素数1から10、更に好ましくは炭素数1から5のアルコキシ基(例えばメトキシ、エトキシ)、炭素数0から15、好ましくは炭素数2から10、更に好ましくは炭素数4から10のアミノ基(例えばメチルアミノ、N、N-ジメチルアミノ、N-メチル-N-フェニルアミノ、N-メチルピペラジノ)、炭素数1から15、好ましくは炭素数1から10、更に好ましくは炭素数1から5のアルキルチオ基(例えばメチルチオ、エチルチオ)、炭素数6から20、好ましくは炭素数6から12、更に好ましくは炭素数6から10のアリールチオ基(例えばフェニルチオ、p-メチルフェニルチオ)などが挙げられる。また他のメチン基と環を形成してもよく、もしくはZ₁₀₁～Z₁₀₉、R₁₀₁～R₁₀₉と共に環を形成することもできる。

【0114】

L₁₀₁、L₁₀₂、L₁₀₆、L₁₀₇、L₁₀₈、L₁₀₉、L₁₁₂、L₁₁₃、L₁₁₉、及びL₁₂₀はとして好ましくは、無置換メチン基である。

【0115】

n_{101} 、 n_{102} 、 n_{103} 、 n_{104} 、及び n_{105} はそれぞれ独立に 0、1、2、3 または 4 を表す。 $n_{101} \sim n_{105}$ として好ましくは 0、1、2、3 であり、更に好ましくは 0、1、2 であり、特に好ましくは 0、1 である。 $n_{101} \sim n_{105}$ が 2 以上の時、メチン基が繰り返されるが同一である必要はない。

【0116】

p_{101} 、 p_{102} 、 p_{103} 、 p_{104} 、及び p_{105} はそれぞれ独立に 0 または 1 を表す。好ましくは 0 である。

【0117】

M_{101} 、 M_{102} 、 M_{103} 、 M_{104} 、及び M_b は、色素のイオン電荷を中性にするために必要であるとき、陽イオン又は陰イオンの存在を示すために式の中に含まれている。典型的な陽イオンとしては水素イオン (H^+)、アルカリ金属イオン（例えばナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオン）、アルカリ土類金属イオン（例えばカルシウムイオン）などの無機陽イオン、アンモニウムイオン（例えば、アンモニウムイオン、テトラアルキルアンモニウムイオン、トリエチルアンモニウムイオン、ピリジニウムイオン、エチルピリジニウムイオン、1, 8-ジアザビシクロ[5. 4. 0]-7-ウンデセニウムイオン）などの有機イオンが挙げられる。陰イオンは無機陰イオンあるいは有機陰イオンのいずれであってもよく、ハロゲン陰イオン（例えばフッ素イオン、塩素イオン、ヨウ素イオン）、置換アリアルスルホン酸イオン（例えば *p*-トルエンスルホン酸イオン、*p*-クロルベンゼンスルホン酸イオン）、アリアルジスルホン酸イオン（例えば 1, 3-ベンゼンスルホン酸イオン、1, 5-ナフタレンジスルホン酸イオン、2, 6-ナフタレンジスルホン酸イオン）、アルキル硫酸イオン（例えばメチル硫酸イオン）、硫酸イオン、チオシアン酸イオン、過塩素酸イオン、テトラフルオロホウ酸イオン、ピクリン酸イオン、酢酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオンが挙げられる。さらに、イオン性ポリマー又は色素と逆電荷を有する他の色素を用いても良い。また、 CO_2^- 、 SO_3^- は、対イオンとして水素イオンを持つときは CO_2H 、 SO_3H と表記することも可能である。

【0118】

m_{101} 、 m_{102} 、 m_{103} 、 m_{104} 、及び m_b は電荷を均衡させるのに必要な 0 以上

の数を表し、好ましくは0～4の数であり、さらに好ましくは0～1の数であり、分子内で塩を形成する場合には0である。


【0119】

本発明において特に好ましくは、下記の一般式(E)で表わされる色素が用いられる場合である。

一般式(E)

【0120】

【化8】



【0121】

式(E)中、 Z_{201} 、及び Z_{202} は、酸素原子、硫黄原子、セレン原子、又は窒素原子を表わす。 V_{201} は5員の芳香族複素環を表わす。 V_{202} は置換基を表わし、 p_{202} は0, 1, 2, 3, 又は4を表わす。 R_{201} 及び R_{202} はアルキル基、アリール基、又は複素環基を表す。 L_{201} 、 L_{202} 、及び L_{203} はメチン基を表す。 n_{201} は0または1を表す。 M_{201} は電荷均衡対イオンを表し、 m_{201} は分子の電荷を中和するのに必要な0以上の数を表す。

【0122】

以下、式(E)について詳細に説明する。 Z_{201} 、及び Z_{202} は、酸素原子、硫黄原子、セレン原子、又は窒素原子($N-R_{203}$)を表わすが、好ましくは酸素原子、硫黄原子、又は窒素原子であり、さらに好ましくは酸素原子、又は硫黄原子であり、特に好ましくは硫黄原子である。 R_{203} は、水素原子、アルキル基、アリール基、又は複素環基を表わし、前述の R_{101} と同様のものが挙げられ、同様のものが好ましいが、最も好ましくはメチル、エチルである。

V₂₀₁は5員の芳香族複素環を表わすが、これらはさらに置換していても、環が縮環していても良い。具体的には、前述のWで述べた芳香族複素環が挙げられ、好ましくは、フラン環、チオフェン環、又はピロール環であり、さらに好ましくはチオフェン環である。これらの置換基、又は縮環としては、前述のWが挙げられる。また、V₂₀₁の置換位置として好ましくは、5位である。V₂₀₂の置換基としては、いかなるものでも良いが、好ましくは前述のWが挙げられる。また、2つ以上が共同して環を形成しても良い。好ましくはハロゲン原子、芳香族基、芳香族複素環基（好ましくは5員）、芳香環縮合であり、さらに好ましくは、芳香族基、芳香族複素環基（好ましくは5員）、芳香環縮合であり、特に好ましくは、5員の芳香族複素環基である。5員の芳香族複素環基として、好ましくは、フラン環、チオフェン環、又はピロール環であり、さらに好ましくはチオフェン環である。これらの置換基、又は縮環としては、前述のWが挙げられる。また、V₂₀₁の置換位置として好ましくは、5位である。p₂₀₂として好ましくは、1、2であり、さらに好ましくは1である。

【0123】

R₂₀₁及びR₂₀₂はアルキル基、アリール基、又は複素環基を表すが、例えば前述のR₁₀₁と同様のものが挙げられ、同様のものが好ましい。さらに好ましくは、無置換アルキル基、酸基が置換したアルキル基、又は陽電荷を持つ基が置換したアルキル基である。酸基として、好ましくはスルホ基、カルボキシル基、 $-\text{CONHSO}_2-$ 基、 $-\text{CONHCO}-$ 基、 $-\text{SO}_2\text{NHSO}_2-$ 基であり、特に好ましくは、スルホ基、カルボキシル基であり、最も好ましくはスルホ基である。

陽電荷を持つ基として、好ましくは、アンモニオ基（例えば、トリメチルアンモニオ、アンモニオ）、グアニジノ基であり、さらに好ましくはアンモニオ基である。具体的に特に好ましくは、スルホアルキル基（例えば、2-スルホエチル、3-スルホプロピル、3-スルホブチル、4-スルホブチル）、アンモニオアルキル基（例えば、3-(トリメチルアンモニオ)プロピル、3-アンモニオプロピル）、グアニジノアルキル基（例えば、4-グアニジノブチル）である。

L₂₀₁、L₂₀₂、及びL₂₀₃はメチン基を表すが、前述のL₁₀₃、L₁₀₄、L₁₀₅と同様のものが挙げられる。L₂₀₁、及びL₂₀₃として好ましくは無置換メチン基で






ある。L₂₀₂として好ましくは無置換アルキル基（好ましくはエチル）置換メチン基である。n₂₀₁は0または1を表すが、好ましくは1である。M₂₀₁は電荷均衡対イオンを表すが、前述のM₁₀₁と同様なものが挙げられる。m₂₀₁は分子の電荷を中和するのに必要な0以上の数を表すが、好ましくは0～4の数である。

【0 1 2 4】

次に、本発明において特に好ましく用いられる色素の具体例を以下に示す。もちろん、本発明はこれらに限定されるものではない。



【0 1 2 5】

【化 9】







【0126】

【化 10】



【0127】

【化 11】












(13) $\text{R}=(\text{CH}_2)_3\text{SO}_3^-$, $\text{M}=\text{Na}^+$

(14) $\text{R}=(\text{CH}_2)_3\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$, $\text{M}=3\text{Br}^-$

【0128】

【化 12】



【0129】


なお、本発明におけるその他の多層吸着を構成する色素としては、上述の多層吸着関連特許[3]に記載された色素を用いることができる。

また、一般式 (Q) における、Da、La、及びDbとしては、特開2002-169251号に記載された各々D₁、La、及びD₂なども好ましく用いることができる。



以下に、具体例を示すが、これらに限定されるものではない。

【0130】



【化 13】



(A-1) V=Cl (A-2) V=Ph (A-3) V=CONHPh (A-4) V=Br







(A-5) V=Cl (A-6) V=Ph (A-7) V=CONHPh (A-8) V=Br







【0131】

【化 1 4】



【 0 1 3 2】

【化 15】




(A-18) $\text{R}=(\text{CH}_2)_3\text{SO}_3^-$, $\text{M}=\text{HN}^+(\text{C}_2\text{H}_5)_3$



(A-19) $\text{R}=(\text{CH}_2)_3\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$, $\text{M}=\text{Br}^-$

【0133】


【化 16】



(A-20) $\text{V}=\text{Cl}$ (A-21) $\text{V}=\text{Ph}$ (A-22) $\text{V}=\text{CONHPh}$ (A-23) $\text{V}=\text{Br}$
 (A-24) $\text{V}=\text{F}$



(A-26) $\text{V}=\text{Cl}$ (A-27) $\text{V}=\text{Ph}$ (A-28) $\text{V}=\text{CONHPh}$ (A-29) $\text{V}=\text{Br}$
 (A-30) $\text{V}=\text{F}$





(A-31) $\text{R}=(\text{CH}_2)_3\text{SO}_3^-$, $\text{M}=\text{HN}^+(\text{C}_2\text{H}_5)_3$

(A-32) $\text{R}=(\text{CH}_2)_4\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$, $\text{M}=\text{CH}_3\text{SO}_3^-$

【0134】

【化 17】



(A-34) $R = (CH_2)_3SO_3^-$, $M = HN^+(C_2H_5)_3$

(A-35) $R = (CH_2)_3N^+(CH_3)_3$, $M = Br^-$

【0135】

本発明の色素は、エフ・エム・ハーマー(F.M.Harmer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズ—シアニンダイズ・アンド・リレイティド・コンパウンズ(Heterocyclic Compounds—Cyanine Dyes and Related Compounds)」、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ(John Wiley & Sons)社—ニューヨーク、ロンドン、1964年刊、デー・エム・スターマー(D.M.Sturmer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズ—スペシャル・トピックス・イン・ヘテロサイクリック・ケミストリー(Heterocyclic Compounds—Special topics in heterocyclic chemistry)」、第18章、第14節、第482から515頁、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ(John Wiley & Sons)社—ニューヨーク、ロンドン、1977年刊、「ロッズ

・ケミストリー・オブ・カーボン・コンパウンズ(Rodd's Chemistry of Carbon Compounds)」2nd. Ed. vol. IV, part B, 1977刊、第15章、第369から422頁、エルセビア・サイエンス・パブリック・カンパニー・インク(Elsevier Science Publishing Company Inc.)社刊、ニューヨーク、などに記載の方法に基づいて合成することができる。

【0136】

本発明において、本発明の増感色素だけでなく、本発明以外の他の増感色素を用いたり、併用しても良い。用いられる色素として、好ましくはシアニン色素、メロシアニン色素、ロダシアニン色素、3核メロシアニン色素、4核メロシアニン色素、アロポーラー色素、ヘミシアニン色素、スチリル色素などが挙げられる。さらに好ましくはシアニン色素、メロシアニン色素、ロダシアニン色素であり、特に好ましくはシアニン色素である。これらの色素の詳細については、前述の色素文献[2]に記載されている。

【0137】

これらの増感色素は1種用いても良いが、2種以上用いても良く、増感色素の組み合わせは、特に強色増感の目的でしばしば用いられる。その代表例は米国特許2,688,545号、同2,977,229号、同3,397,060号、同3,522,052号、同3,527,641号、同3,617,293号、同3,628,964号、同3,666,480号、同3,672,898号、同3,679,428号、同3,303,377号、同3,769,301号、同3,814,609号、同3,837,862号、同4,026,707号、英国特許1,344,281号、同1,507,803号、特公昭43-49336号、同53-12375号、特開昭52-110618号、同52-109925号などに記載されている。

【0138】

増感色素とともに、それ自身分光増感作用を持たない色素あるいは可視光を実質的に吸収しない物質であって、強色増感を示す物質を乳剤中に含んで良い。

【0139】

本発明における分光増感において有用な強色増感剤（例えば、ピリミジルアミ

ノ化合物、トリアジニルアミノ化合物、アゾリウム化合物、アミノスチリル化合物、芳香族有機酸ホルムアルデヒド縮合物、アザインデン化合物、カドミウム塩)、及び強色増感剤と増感色素の組み合わせは、例えば米国特許3,511,664号、同3,615,613号、同3,615,632号、同3,615,641号、同4,596,767号、同4,945,038号、同4,965,182号、同4,965,182号、同2,933,390号、同3,635,721号、同3,743,510号、同3,617,295号、同3,635,721号等に記載されており、その使用法に関しても上記の特許に記載されている方法が好ましい。

【0140】

本発明の色素化合物、増感色素（また、その他の増感色素、強色増感剤についても同様）を本発明のハロゲン化銀乳剤中に添加する時期は、これまで有用である事が認められている乳剤調製の如何なる工程中であってもよい。例えば、米国特許2,735,766号、同3,628,960号、同4,183,756号、同4,225,666号、特開昭58-184142号、同60-196749号等の開示されているように、ハロゲン化銀の粒子形成工程または／及び脱塩前の時期、脱塩工程中及び／または脱塩後から化学熟成の開始前迄の時期、特開昭58-113920号等の開示されているように、化学熟成の直前または工程中の時期、化学熟成後塗布迄の時期の乳剤が塗布される前なら如何なる時期、工程に於いて添加されても良い。また、米国特許4,225,666号、特開昭58-7629号等の開示されているように、同一化合物を単独で、または異種構造の化合物と組み合わせて、例えば、粒子形成工程中と化学熟成工程中または化学熟成完了後とに分けたり、化学熟成の前または工程中と完了後とに分けるなどして分割して添加しても良く、分割して添加する化合物及び化合物の組み合わせの種類をも変えて添加されても良い。

【0141】

本発明の色素化合物、増感色素（また、その他の増感色素、強色増感剤についても同様）の添加量としては、ハロゲン化銀粒子の形状、サイズにより異なり、いずれの添加量でも良いが、ハロゲン化銀1モル当たり、好ましくは 1×10

$-8 \sim 1$ モル、さらに好ましくは $1 \times 10^{-6} \sim 3 \times 10^{-2}$ モルで用いることができる。例えば、ハロゲン化銀粒子サイズが $0.2 \sim 1.3 \mu\text{m}$ の場合には、ハロゲン化銀 1 モル当たり、 $2 \times 10^{-6} \sim 3.5 \times 10^{-3}$ モルの添加量が好ましく、 $7.5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3}$ モルの添加量がより好ましい。

但し、色素発色団を多層吸着させる場合は、そのために必要な量を添加することが必要である。

【0142】

本発明の色素化合物、増感色素（また、その他の増感色素、強色増感剤についても同様）は、直接乳剤中へ分散することができる。また、これらはまず適当な溶媒、例えばメチルアルコール、エチルアルコール、メチルセロソルブ、アセトン、水、ピリジンあるいはこれらの混合溶媒などの中に溶解され、溶液の形で乳剤中へ添加することもできる。この際、塩基や酸、界面活性剤などの添加物を共存させることもできる。また、溶解に超音波を使用することもできる。また、この化合物の添加方法としては米国特許第 3,469,987 号などに記載のごとき、該化合物を揮発性の有機溶媒に溶解し、該溶液を親水性コロイド中に分散し、この分散物を乳剤中へ添加する方法、特公昭 46-24185 号などに記載のごとき、水溶性溶剤中に分散させ、この分散物を乳剤中へ添加する方法、米国特許第 3,822,135 号に記載のごとき、界面活性剤に化合物を溶解し、該溶液を乳剤中へ添加する方法、特開昭 51-74624 号に記載のごとき、レッドシフトさせる化合物を用いて溶解し、該溶液を乳剤中へ添加する方法、特開昭 50-80826 号に記載のごとき、化合物を実質的に水を含まない酸に溶解し、該溶液を乳剤中へ添加する方法などが用いられる。その他、乳剤中への添加には米国特許第 2,912,343 号、同 3,342,605 号、同 2,996,287 号、同 3,429,835 号などに記載の方法も用いられる。

【0143】

本発明において感光機構をつかさどる写真乳剤にはハロゲン化銀として臭化銀、ヨウ臭化銀、塩臭化銀、ヨウ化銀、ヨウ塩化銀、ヨウ臭塩化銀、塩化銀のいずれを用いてもよいが、乳剤最外表面のハロゲン組成が $0.1 \text{ mol} \%$ 以上、さらに好ましくは $1 \text{ mol} \%$ 以上、特に好ましくは $5 \text{ mol} \%$ 以上のヨードを含むこ

とによりより強固な吸着構造が構築できる。

本発明の感光材料において好ましく用いることのできる乳剤は沃臭化銀、臭化銀または塩沃臭化銀平板状粒子乳剤に関するものである。

【0144】

本発明の写真感光材料のうち、好ましいカラー写真感光材料は、各単位感光性層が実質的に感色性は同じであるが感光度の異なる複数のハロゲン化銀乳剤層から構成され、各単位感光性層を構成するハロゲン化銀乳剤層の中で最も感度の高い乳剤層のうち少なくとも1層に含有されるハロゲン化銀粒子の全投影面積の50%以上が平板状ハロゲン化銀粒子（以下、平板粒子ともいう。）である写真感光材料である。本発明において該平板粒子の平均アスペクト比は、好ましくは2以上であり、さらに好ましくは8以上であり、特に好ましくは12以上であり、最も好ましくは15以上である。

【0145】

平板粒子において、アスペクト比とはハロゲン化銀における厚みに対する直径の比を意味する。すなわち、個々のハロゲン化銀粒子の直径を厚みで除した値である。ここで、直径とは、ハロゲン化銀粒子を顕微鏡または電子顕微鏡で観察したとき、粒子の投影面積と等しい面積を有する円の直径を指すものとする。また、本明細書において平均アスペクト比とは乳剤中の全平板粒子のアスペクト比の平均値である。

【0146】

アスペクト比の測定法の一例としては、レプリカ法による透過電子顕微鏡写真を撮影して個々の粒子の円相当直径と厚みを求める方法がある。この場合、厚みはレプリカの影（シャドウ）の長さから算出する。

【0147】

本発明における平板粒子の形状は、通常、六角形である。六角形の形状とは平板粒子の主平面の形状が六角形であり、その隣接辺比率（最大辺長／最小辺長）が2以下の形状をなすことである。好ましくは、隣接辺比率が1.6以下、より好ましくは隣接辺比率が1.2以下である。下限は、1.0であることは言うまでもない。高アスペクト比粒子において特に、平板粒子中に三角平板粒子が増加す

る。三角平板粒子は、オストワルド熟成が進みすぎた場合に出現する。実質的に 6 角平板粒子を得るためには、この熟成を行う時間をできるだけ短くすることが好ましい。そのためには平板粒子の比率を核形成により高める工夫をしなければならない。斎藤による特開昭 6 3 - 1 1 9 2 8 号に記載されているように、銀イオンと臭化物イオンをダブルジェット法により反応液中に添加する際、6 角平板粒子の発生確率を高めるためには、銀イオン水溶液と臭化物イオン水溶液の一方もしくは、両方の溶液がゼラチンを含むことが好ましい。

【0 1 4 8】

本発明の感光材料に含有される 6 角平板粒子は、核形成・オストワルド熟成・成長工程により形成される。これらいずれの工程も粒子サイズ分布の広がりを抑える上で重要であるが、左記の工程で生じたサイズ分布の広がりを後の工程で狭めることは不可能であるため、最初の核形成過程においてサイズ分布に広がりが生じないように注意しなければならない。核形成過程において重要な点は、銀イオンと臭化物イオンをダブルジェット法により反応液中に添加し、沈殿を生じさせる核形成時間と、反応溶液の温度との関係である。斎藤による特開昭 6 3 - 9 2 9 4 2 号には、単分散性をよくするために核形成時の反応溶液の温度は 2 0 ~ 4 5 ℃の領域が好ましいと記載されている。また、ゾラ等による特開平 2 - 2 2 2 9 4 0 号には、核形成時の好ましい温度は、6 0 ℃以下であると述べられている。

【0 1 4 9】

アスペクト比が大きく、かつ単分散な平板粒子を得る目的で、粒子形成中にゼラチンを追添加する場合がある。この時、使用するゼラチンとしては、特開平 1 0 - 1 4 8 8 9 7 号及び特開平 1 1 - 1 4 3 0 0 2 号に記載されている化学修飾ゼラチンを用いるのが好ましい。この化学修飾ゼラチンは、ゼラチン中のアミノ基を化学修飾した際に新たにカルボキシル基を少なくとも二個以上導入されたことを特徴とするゼラチンであるが、トリメリット化ゼラチンを用いるのが好ましい、またコハク化ゼラチンを用いるのも好ましい。本ゼラチンは、成長工程前に添加することが好ましいが、さらに好ましくは核形成直後に添加するのがよい。添加量は、粒子形成中の全分散媒の質量に対して好ましくは 6 0 % 以上、より好

ましくは80%以上、特に好ましくは90%以上がよい。

【0150】

平板粒子乳剤は沃臭化銀、臭化銀もしくは塩沃臭化銀より成る。塩化銀を含んでもよいが、好ましくは塩化銀含率は8モル%以下、より好ましくは3モル%以下、最も好ましくは0モル%である。沃化銀含有率については、平板粒子乳剤の粒子サイズの分布の変動係数が30%以下であることが好ましいので、沃化銀含有率は20モル%以下が好ましい。沃化銀含有率を低下させることにより平板粒子乳剤の円相当径の分布の変動係数を小さくすることが容易になる。特に平板粒子乳剤の粒子サイズの分布の変動係数は20%以下が好ましく、沃化銀含有率は10モル%以下が好ましい。

平板粒子乳剤は沃化銀分布について粒子内で構造を有していることが好ましい。この場合、沃化銀分布の構造は2重構造、3重構造、4重構造さらにはそれ以上の構造があり得る。

【0151】

本発明において、平板粒子は転位線を有することが好ましい。平板粒子の転位線は、例えばJ. F. Hamilton, Phot. Sci. Eng., 11, 57, (1967)やT. Shiozawa, J. Soc. Phot. Sci. Japan, 3, 5, 213, (1972)に記載の、低温での透過型電子顕微鏡を用いた直接的な方法により観察することができる。すなわち乳剤から粒子に転位線が発生するほどの圧力をかけないように注意して取り出したハロゲン化銀粒子を電子顕微鏡観察用のメッシュにのせ、電子線による損傷（プリントアウト等）を防ぐように試料を冷却した状態で透過法により観察を行う。この時粒子の厚みが厚い程、電子線が透過しにくくなるので高圧型（0.25 μ mの厚さの粒子に対して200 kV以上）の電子顕微鏡を用いた方がより鮮明に観察することができる。このような方法により得られた粒子の写真より、主平面に対して垂直方向から見た場合の各粒子についての転位線の位置および数を求めることができる。

【0152】

本発明の平板粒子の転位線の数、1粒子当り平均10本以上が好ましい。よ

り好ましくは1粒子当たり平均20本以上である。転位線が密集して存在する場合、または転位線が互いに交わって観察される場合には、1粒子当たりの転位線の数
は明確には数えることができない場合がある。しかしながら、これらの場合においても、おおよそ10本、20本、30本という程度には数えることが可能であり、明らかに、数本しか存在しない場合とは区別できる。転位線の数の1粒子当たりの平均数については100粒子以上について転位線の数进行数えて、数平均として求める。数百に及ぶ転位線が認められる場合もある。

【0153】

転位線は、例えば平板粒子の外周近傍に導入することができる。この場合転位は外周にほぼ垂直であり、平板粒子の中心から辺（外周）までの距離の長さのx%の位置から始まり外周に至るように転位線が発生している。このxの値は好ましくは10以上100未満であり、より好ましくは30以上99未満であり、最も好ましくは50以上98未満である。この時、この転位線の開始する位置を結んでつくられる形状は粒子形と相似に近いが、完全な相似形ではなく、ゆがむことがある。この型の転位数は粒子の中心領域には見られない。転位線の方法は結晶学的小おおよそ(211)方向であるがしばしば蛇行しており、また互いに交わっていることもある。

【0154】

また平板粒子の外周上の全域に渡ってほぼ均一に転位線を有していても、外周上の局所的な位置に転位線を有していてもよい。すなわち六角形平板ハロゲン化銀粒子を例にとると、6つの頂点の近傍のみに転位線が限定されていてもよいし、そのうちの1つの頂点近傍のみに転位線が限定されていてもよい。逆に6つの頂点近傍を除く辺のみに転位線が限定されていてもよい。

【0155】

また平板粒子の平行な2つの主平面の中心を含む領域に渡って転位線が形成されていてもよい。主平面の全域に渡って転位線が形成されている場合には転位線の方法は主平面に垂直な方向から見ると結晶学的小おおよそ(211)方向の場合もあるが(110)方向またはランダムに形成されている場合もあり、さらに各転位線の長さもランダムであり、主平面上に短い線として観察される場合と、

長い線として辺（外周）まで到達して観察される場合がある。転位線は直線のこととあれば蛇行していることも多い。また、多くの場合互いに交わっている。

【0156】

転位線の位置は以上のように外周上または主平面上または局所的な位置に限定されていてもよいし、これらが組み合わされて、形成されていてもよい。すなわち、外周上の主平面上に同時に存在していてもよい。

【0157】

平板粒子に転位線を導入するには粒子内部に特定の高沃化銀相を設けることによって達成できる。この場合、高沃化銀相には、不連続に高沃化銀領域を設けてもよい。具体的には粒子内部の高沃化銀相は基盤粒子を調製した後、高沃化銀相を設けその外側を高沃化銀相より沃化銀含有率の低い相でカバーすることによって得られる。基盤の平板粒子の沃化銀含有率は高沃化銀相よりも低く、好ましくは0～20モル%、より好ましくは0～15モル%である。

【0158】

本明細書において、粒子内部の高沃化銀相とは沃化銀を含むハロゲン化銀固溶体をいう。この場合のハロゲン化銀としては沃化銀、沃臭化銀、塩沃臭化銀が好ましいが、沃化銀または沃臭化銀（当該高沃化銀相に含有されるハロゲン化銀に対する沃化銀含有率が10～40モル%）であることがより好ましい。この粒子内部の高沃化銀相（以下、内部高沃化銀相という）を基盤粒子の辺上、角上、面上のいずれかの場所を選択的に存在せしめるためには基盤粒子の生成条件および内部高沃化銀相の生成条件およびその外側をカバーする相の生成条件をコントロールすることが望ましい。基盤粒子の生成条件としてはpAg（銀イオン濃度の逆数の対数）およびハロゲン化銀溶剤の有無、種類および量、温度が重要な要因である。基盤粒子の成長時のpAgを8.5以下、より好ましくは8以下で行うことにより、後の内部高沃化銀相の生成時に、該内部高沃化銀相を基盤粒子の頂点近傍もしくは面上に選択的に存在せしめることができる。

【0159】

一方基盤粒子の成長時のpAgを8.5以上より好ましくは9以上で行うことにより、後の内部高沃化銀相の生成において、内部高沃化銀相を基盤粒子の辺上

に存在せしめることができる。これら pAg のしきい値は温度およびハロゲン化銀溶剤の有無、種類および量によって上下に変化する。ハロゲン化銀溶剤として、例えばチオシアネートを用いた場合にはこの pAg のしきい値は高い値の方向にずれる。成長時の pAg として特に重要なものはその基盤粒子の成長の最終時の pAg である。一方、成長時の pAg が上記の値を満足しない場合においても、基盤粒子の成長後、該 pAg に調整し、熟成することにより、内部高沃化銀相の選択位置をコントロールすることも可能である。この時、ハロゲン化銀溶剤としてアンモニア、アミン化合物、チオ尿素誘導体、チオシアネート塩が有効である。内部高沃化銀相の生成はいわゆるコンバージョン法を用いることができる。

【0160】

この方法には、粒子形成途中に、その時点での粒子あるいは粒子の表面近傍を形成しているハロゲンイオンより、銀イオンをつくる塩の溶解度が小さいハロゲンイオンを添加する方法などがあるが、本発明においては、添加する溶解度の小さいハロゲンイオンがその時点の粒子の表面積に対してある値（ハロゲン組成に関係する）以上の量であることが好ましい。たとえば粒子形成途中においてその時点のハロゲン化銀粒子の表面積に対してある量以上の KI 量を添加することが好ましい。具体的には 8.2×10^{-5} モル/ m^2 以上の沃化物塩を添加することが好ましい。

【0161】

より好ましい内部高沃化銀相の生成法は沃化物塩を含むハロゲン化物塩水溶液の添加と同時に銀塩水溶液を添加する方法である。

例えば KI 水溶液の添加と同時に $AgNO_3$ 水溶液をダブルジェットで添加する。この時 KI 水溶液と $AgNO_3$ 水溶液の添加開始時間と添加終了時間はお互いにずれて前後していてもよい。 KI 水溶液に対する $AgNO_3$ 水溶液の添加モル比は 0.1 以上が好ましく、0.5 以上がより好ましい。さらに好ましくは 1 以上である。系中のハロゲンイオンおよび添加沃素イオンに対して $AgNO_3$ 水溶液の総添加モル量が銀過剰領域となってもよい。これらの沃素イオンを含むハロゲン化物水溶液の添加と銀塩水溶液とのダブルジェットによる添加時の pAg は、ダブルジェットでの添加時間に伴って減少することが好ましい。添加開始

前の p A g は、6 . 5 以上 1 3 以下が好ましい。より好ましくは 7 . 0 以上 1 1 以下が好ましい。添加終了時の p A g は 6 . 5 以上 1 0 . 0 以下が最も好ましい。

【 0 1 6 2 】

以上の方法を実施する際には、混合系のハロゲン化銀の溶解度が極力低い方が好ましい。したがって高沃化銀相を形成する時の混合系の温度は 3 0 ℃ 以上 8 0 ℃ 以下が好ましいが、より好ましくは 3 0 ℃ 以上 7 0 ℃ 以下である。

【 0 1 6 3 】

さらに好ましくは内部高沃化銀相の形成は微粒子沃化銀または微粒子沃臭化銀または微粒子塩沃化銀または微粒子塩沃臭化銀を添加して行うことができる。特に微粒子沃化銀を添加して行うことが好ましい。これら微粒子は通常 0 . 0 1 μ m 以上 0 . 1 μ m 以下の粒子サイズであるが、0 . 0 1 μ m 以下または 0 . 1 μ m 以上の粒子サイズの微粒子も、用いることができる。これら微粒子ハロゲン化銀粒子の調製方法に関しては特開平 1 - 1 8 3 4 1 7 号、同 2 - 4 4 3 3 5 号、同 1 - 1 8 3 6 4 4 号、同 1 - 1 8 3 6 4 5 号、同 2 - 4 3 5 3 4 号および同 2 - 4 3 5 3 5 号に関する記載を参考にすることができる。これら微粒子ハロゲン化銀を添加して熟成することにより内部高沃化銀相を設けることが可能である。熟成して微粒子を溶解する時には、前述したハロゲン化銀溶剤を用いることも可能である。これら添加した微粒子は直ちに全て溶解して消失する必要はなく、最終粒子が完成した時に溶解消失していればよい。

【 0 1 6 4 】

内部高沃化銀相の位置は粒子の投影される六角形等の中心から測り、粒子全体の銀量に対して 5 モル % 以上 1 0 0 モル % 未満の範囲に存在することが好ましく、さらに好ましくは 2 0 モル % 以上 9 5 モル % 未満、特に 5 0 モル % 以上 9 0 モル % 未満の範囲内であることが好ましい。これら内部高沃化銀相を形成するハロゲン化銀の量は銀量にして粒子全体の銀量の 5 0 モル % 以下であり、より好ましくは 2 0 モル % 以下である。これら高沃化銀相に関してはハロゲン化銀乳剤製造の処方値であって、最終粒子のハロゲン組成を種々の分析法にて測定した値ではない。内部高沃化銀相は最終粒子においては、シェル付け過程における再結晶等

により消失してしまうことがよくあり、上記の銀量は全てその処方値に関するものである。

【0165】

したがって最終粒子においては転位線の観測は上述した方法によって容易に行えるが、転位線の導入のために導入した内部沃化銀相は、境界の沃化銀組成が連続的に変化するため明確な相としては確認することができない場合が多い。粒子各部のハロゲン組成についてはX線回析、EPMA（XMAという名称もある）法（電子線でハロゲン化銀粒子を走査してハロゲン化銀組成を検出する方法）、ESCA（XPSという名称もある）法（X線を照射し粒子表面から出て来る光電子を分光する方法）などを組み合わせることにより確認することができる。

【0166】

内部高沃化銀相をカバーする外側の相は高沃化銀相の沃化銀含有率よりも低く、好ましくは沃化銀含有率は、当該カバーする外側の相に含有されるハロゲン化銀量に対して0～30モル%、より好ましくは0～20モル%、最も好ましくは0～10モル%である。

【0167】

内部高沃化銀相をカバーする外側の相の形成時の温度、pAgは任意であるが、好ましい温度は30℃以上、80℃以下である。最も好ましくは35℃以上70℃以下である。好ましいpAgは6.5以上11.5以下である。前述したハロゲン化銀溶剤を用いると好ましい場合もあり、最も好ましいハロゲン化銀溶剤はチオシアネート塩である。

【0168】

さらに、平板粒子に転位線を導入する別の方法には、特開平6-11782号に記載されているように沃化物イオン放出剤を用いる方法もあり、好ましく用いられる。

【0169】

この転位線を導入する方法と、前述した転位線を導入する方法を適宜、組み合わせて用いて転位線を導入することも可能である。

【0170】

本発明の感光材料に含有されるハロゲン化銀粒子の粒子間ヨード分布の変動係数は20%以下であることが好ましい。より好ましくは15%以下であり、特に好ましくは10%以下である。個々のハロゲン化銀のヨード含有率分布の変動係数が20%より大きい場合は、硬調ではなく、圧力を加えたときの感度の減少も大きくなってしまい好ましくない。

【0171】

本発明の感光材料に含有される粒子間ヨード分布の狭いハロゲン化銀粒子の製造方法それ自体としては、公知のいずれの方法、例えば特開平1-183417号等示されているような微粒子を添加する方法、特開平2-68538号に示されているような沃化物イオン放出剤を用いる方法等を単独、もしくは組み合わせて用いることができる。

【0172】

本発明のハロゲン化銀粒子は、粒子間ヨード分布の変動係数が20%以下であることが好ましいが、粒子間ヨード分布を単分散化する最も好ましい方法として、特開平3-213845号に記載されている方法を用いることができる。すなわち、95モル%以上の沃化銀を含有する微細なハロゲン化銀粒子が、反応容器の外に設けられた混合器において、水溶性銀塩の水溶液及び水溶性ハライド（95モル%以上のヨードイオンを含有する）の水溶液を混合して形成され、かつ形成後ただちに該反応容器中に供給されることで、単分散な粒子間ヨード分布を達成することが可能である。ここで、反応容器とは平板状ハロゲン化銀粒子の核形成及び／又は結晶成長を起こさせる容器をいう。

【0173】

混合器で調製されたハロゲン化銀粒子を添加する方法及びそれに用いる調製手段は特開平3-213845号に記載されているように、以下の三つの技術を用いることができる。

- (1) 混合器で微粒子を形成した後、ただちにそれを反応容器に添加する。
- (2) 混合器で強力かつ効率のよい攪拌を行う。
- (3) 保護コロイド水溶液の混合器への注入。

【0174】

上記(3)で用いる保護コロイドは、単独で混合器に注入してもよいし、ハロゲン塩水溶液又は硝酸銀水溶液に保護コロイドを含有させて混合器に注入してもよい。保護コロイドの濃度は1質量%以上、好ましくは2～5質量%である。本発明に用いられるハロゲン化銀粒子に対して保護コロイド作用を有する高分子化合物としては、ポリアクリルアミドポリマー、アミノポリマー、チオエーテル基を有するポリマー、ポリビニルアルコール、アクリル酸ポリマー、ヒドロキシキノリンを有するポリマー、セルローズ、澱粉、アセタール、ポリビニルピロリドン、三元ポリマーなどがあるが、低分子量ゼラチンを用いるのが好ましい。低分子量ゼラチンの重量平均分子量は、30000以下がよく、さらに好ましくは10000以下である。

【0175】

微細なハロゲン化銀粒子を調製する際の粒子形成温度は、35℃以下が好ましく、特に好ましくは25℃以下である。微細なハロゲン化銀粒子を添加する反応容器の温度は50℃以上、好ましくは60℃以上、さらに好ましくは70℃以上である。

【0176】

本発明によって用いられる微細なサイズのハロゲン化銀の粒子サイズは粒子をメッシュにのせてそのまま透過型電子顕微鏡によって確認できる。本発明の微粒子のサイズは好ましくは0.3 μm 以下、より好ましくは0.1 μm 以下、特に好ましくは0.01 μm 以下である。この微細なハロゲン化銀は他のハロゲンイオン、銀イオンの添加と同時に添加してもよいし、微細なハロゲン化銀のみを添加してもよい。微細なハロゲン化銀粒子は全ハロゲン化銀に対して0.005～20モル%、好ましくは0.01～10モル%の範囲で混合される。

【0177】

個々の粒子の沃化銀含有率はX線マイクロアナライザーを用いて、一個一個の粒子の組成を分析することで測定できる。粒子間ヨード分布の変動係数とは少なくとも100個、より好ましくは200個、特に好ましくは300個以上の乳剤粒子の沃化銀含有率を測定した際の沃化銀含有率の標準偏差と平均沃化銀含有率を用いて関係式

(標準偏差／平均沃化銀含有率) × 100 = 変動係数

で定義される値である。個々の粒子の沃化銀含有率測定は例えば欧州特許第 1 4 7, 8 6 8 号に記載されている。個々の粒子の沃化銀含有率 Y_i (モル%) と各粒子の球相当径 X_i (ミクロン) の間には、相関がある場合と無い場合があるが、相関が無いことが望ましい。本発明の粒子のハロゲン化銀組成に関する構造については、例えば、X線回折、E P M A 法 (電子線でハロゲン化銀粒子を走査して、ハロゲン化銀組成を検出する方法)、E S C A 法 (X線を照射して粒子表面から出てくる光電子を分光する方法) を組み合わせることにより確認することができる。本発明において沃化銀含有率を測定する際、粒子表面とは、表面より 50 Å 程度の深さの領域のことを言い、粒子内部とは上記の表面以外の領域を言う。このような粒子表面のハロゲン組成は、通常 E S C A 法により測定することができる。

【0178】

本発明には前述の平板状粒子のほかに立方体、8面体、14面体などの正常晶粒子や不定形の双晶粒子を使用することができる。

【0179】

本発明のハロゲン化銀乳剤はセレン増感または金増感することが好ましく、特にセレン増感することが好ましい。

本発明で用い得るセレン増感剤としては、従来公知の特許に開示されているセレン化合物を用いることができる。通常、不安定型セレン化合物および／または非不安定型セレン化合物は、これを添加して高温、好ましくは 40℃ 以上で乳剤を一定時間攪拌することにより用いられる。不安定型セレン化合物としては、特公昭 44-15748 号、特公昭 43-13489 号、特開平 4-25832 号、特開平 4-109240 号などに記載の化合物を用いることが好ましい。

【0180】

具体的な不安定セレン増感剤としては、例えばイソセレノシアネート類 (例えばアリルイソセレノシアネートの如き脂肪族イソセレノシアネート類)、セレノ尿素類、セレノケトン類、セレノアミド類、セレノカルボン酸類 (例えば、2-セレノプロピオン酸、2-セレノ酪酸)、セレノエステル類、ジアシルセレニド

類（例えば、ビス（3-クロロ-2, 6-ジメトキシベンゾイル）セレニド）、セレノホスフェート類、ホスフィンセレニド類、コロイド状金属セレンがあげられる。

【0181】

不安定型セレン化合物の好ましい類型を上述べたが、これらは限定的なものではない。写真乳剤の増感剤としての不安定型セレン化合物といえ、セレンが不安定である限り該化合物の構造はさして重要なものではなく、セレン増感剤分子の有機部分はセレンを担持し、それを不安定な形で乳剤中に存在せしめる以外何らの役割をもたないことが、当業者には一般に理解されている。本発明においては、かかる広範な概念の不安定セレン化合物が有利に用いられる。

【0182】

本発明で用い得る非不安定型セレン化合物としては、例えば特公昭46-4553号、特公昭52-34492号および特公昭52-34491号に記載の化合物を挙げることができる。具体的な非不安定型セレン化合物としては、例えば亜セレン酸、セレノシアン化カリウム、セレナゾール類、セレナゾール類の四級塩、ジアリールセレニド、ジアリールジセレニド、ジアルキルセレニド、ジアルキルジセレニド、2-セレナゾリジンジオン、2-セレノオキサゾリジンチオンおよびこれらの誘導体があげられる。

【0183】

これらのセレン増感剤は水またはメタノール、エタノールなどの有機溶媒の単独または混合溶媒に溶解して、化学増感時に添加される。好ましくは、化学増感開始前に添加される。使用されるセレン増感剤は1種に限られず、上記セレン増感剤の2種以上を併用して用いることができる。不安定セレン化合物と非不安定セレン化合物との併用は好ましい。

【0184】

本発明に使用し得るセレン増感剤の添加量は、用いるセレン増感剤の活性度、ハロゲン化銀の種類や大きさ、熟成の温度および時間などにより異なるが、好ましくは、ハロゲン化銀1モル当り 2×10^{-6} モル以上 5×10^{-6} モル以下である。セレン増感剤を用いた場合の化学増感の温度は、好ましくは40℃以上80℃

以下である。p A g および p H は任意である。例えば p H については、4 から 9 までの広い範囲で本発明の効果が得られる。

【0185】

セレン増感は、ハロゲン化銀溶剤の存在下で行うことにより、より効果的に達成される。

本発明で用いることができるハロゲン化銀溶剤としては、例えば米国特許第 3, 271, 157 号、同第 3, 531, 289 号、同第 3, 574, 628 号、特開昭 54-1019 号、同 54-158917 号に記載された (a) 有機チオエーテル類、特開昭 53-82408 号、同 55-77737 号、同 55-2982 号に記載された (b) チオ尿素誘導体、特開昭 53-144319 号に記載された (c) 酸素または硫黄原子と窒素原子とには含まれたチオカルボニル基を有するハロゲン化銀溶剤、特開昭 54-100717 号に記載された (d) イミダゾール類、(e) 亜硫酸塩、(f) チオシアネートが挙げられる。

【0186】

特に好ましいハロゲン化銀溶剤としては、チオシアネートおよびテトラメチルチオ尿素がある。また、用いられる溶剤の量は種類によっても異なるが、好ましい量はハロゲン化銀 1 モル当り 1×10^{-4} モル以上 1×10^{-2} モル以下である。

【0187】

上記金増感の金増感剤としては、金の酸化数が +1 価でも +3 価でもよく、金増感剤として通常用いられる金化合物を用いることができる。代表的な例としては、塩化金酸塩、カリウムクロロオーレート、オーリックトリクロライド、カリウムオーリックチオシアネート、カリウムヨードオーレート、テトラシアノオーリックアシド、アンモニウムオーロチオシアネート、ピリジルトリクロロゴールド、硫化金、金セレナイドが挙げられる。金増感剤の添加量は種々の条件により異なるが、目安としてはハロゲン化銀 1 モル当たり 1×10^{-7} モル以上 5×10^{-5} モル以下が好ましい。

【0188】

本発明の乳剤は、化学増感において硫黄増感を併用することが望ましい。

この硫黄増感は、通常、硫黄増感剤を添加して、高温、好ましくは 40℃ 以上

で乳剤を一定時間攪拌することにより行われる。

【0189】

上記の硫黄増感には、硫黄増感剤として公知のものをを用いることができる。例えばチオ硫酸塩、アリルチオカルバミドチオ尿素、アリルイソチシアネート、シスチン、p-トルエンチオスルホン酸塩、ローダニンなどが挙げられる。その他、例えば米国特許第1,574,944号、同第2,410,689号、同第2,278,947号、同第2,728,668号、同第3,501,313号、同第3,656,955号、ドイツ特許1,422,869号、特公昭56-24937号、特開昭55-45016号公報に記載されている硫黄増感剤も用いることができる。硫黄増感剤の添加量は、乳剤の感度を効果的に増大させるのに十分な量でよい。この量は、pH、温度、ハロゲン化銀粒子の大きさなどの種々の条件の下で相当の範囲にわたって変化するが、ハロゲン化銀1モル当り 1×10^{-7} モル以上、 5×10^{-5} モル以下が好ましい。

【0190】

本発明のハロゲン化銀乳剤を粒子形成中、粒子形成後でかつ化学増感前あるいは化学増感中、あるいは化学増感後に還元増感することもできる。

【0191】

還元増感としては、ハロゲン化銀乳剤に還元増感剤を添加する方法、銀熟成と呼ばれるpAg 1～7の低pAgの雰囲気で成長または、熟成させる方法、高pH熟成と呼ばれるpH 8～11の高pHの雰囲気で成長または熟成させる方法のいずれを選ぶことができる。また2つ以上の方法を併用することもできる。

還元増感剤を添加する方法は還元増感のレベルを微妙に調節できる点で好ましい方法である。

【0192】

還元増感剤として例えば、第一錫塩、アスコルビン酸およびその誘導体、アミンおよびポリアミン類、ヒドラジン誘導体、ホルムアミジンスルフィン酸、シラン化合物、ボラン化合物などが公知である。本発明の還元増感にはこれら公知の還元増感剤を選んで用いることができ、また2種以上の化合物を併用することもできる。還元増感剤として塩化第一錫、二酸化チオ尿素、ジメチルアミンボラン

、アスコルビン酸およびその誘導体が好ましい化合物である。還元増感剤の添加量は乳剤製造条件に依存するので添加量を選ぶ必要があるが、ハロゲン化銀 1 モル当り 10^{-7} ~ 10^{-3} モルの範囲が適当である。

【0193】

還元増感剤は水あるいはアルコール類、グリコール類、ケトン類、エステル類、アミド類のような有機溶媒に溶かし粒子成長中に添加される。あらかじめ反応容器に添加するのもよいが、粒子成長の適当な時期に添加する方が好ましい。また水溶性銀塩あるいは水溶性アルカリハライドの水溶液にあらかじめ還元増感剤を添加しておき、これらの水溶液を用いてハロゲン化銀粒子を沈澱せしめてもよい。また粒子成長に伴って還元増感剤の溶液を何回かに分けて添加しても連続して長時間添加するのも好ましい方法である。

【0194】

本発明の乳剤の製造工程中に銀に対する酸化剤を用いることが好ましい。銀に対する酸化剤とは、金属銀に作用してこれを銀イオンに変換せしめる作用を有する化合物をいう。特にハロゲン化銀粒子の形成過程および化学増感過程において副生するきわめて微小な銀粒子を、銀イオンに変換せしめる化合物が有効である。ここで生成する銀イオンは、ハロゲン化銀、硫化銀、セレン化銀のように水に難溶の銀塩を形成してもよく、又、硝酸銀のように水に易溶の銀塩を形成してもよい。銀に対する酸化剤は、無機物であっても、有機物であってもよい。無機の酸化剤としては、オゾン、過酸化水素およびその添加物（例えば、 $\text{NaBO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{NaCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$ 、 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_2$ 、 $2\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）、ペルオキシ酸塩（例えば $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 、 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_6$ 、 $\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_8$ ）、ペルオキシ錯体化合物（例えば、 $\text{K}_2[\text{Ti}(\text{O}_2)\text{C}_2\text{O}_4] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、 $4\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Ti}(\text{O}_2)\text{OH} \cdot \text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Na}_3[\text{VO}(\text{O}_2)(\text{C}_2\text{H}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ ）、過マンガン酸塩（例えば、 KMnO_4 ）、クロム酸塩（例えば、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ）のような酸素酸塩、沃素や臭素のようなハロゲン元素、過ハロゲン酸塩（例えば過沃素酸カリウム）、高原子価の金属の塩（例えば、ヘキサシアノ第二鉄酸カリウム）、およびチオスルホン酸塩などがある。

【0195】

また、有機の酸化剤としては、p-キノンのようなキノン類、過酢酸や過安息香酸のような有機過酸化物、活性ハロゲンを放出する化合物（例えば、N-ブロムサクシイミド、クロラミンT、クロラミンB）が例として挙げられる。

【0196】

本発明において、好ましい酸化剤は、オゾン、過酸化水素およびその付加物、ハロゲン元素、チオスルホン酸塩のような無機酸化剤及びキノン類のような有機酸化剤である。

【0197】

前述の還元増感と銀に対する酸化剤を併用するのは好ましい態様である。酸化剤を用いたのち還元増感を施す方法、その逆方法あるいは両者を同時に共存させる方法を用いることができる。これらの方法は粒子形成工程でも化学増感工程でも適用できる。

【0198】

本発明においては、1電子酸化されて生成する1電子酸化体が1電子もしくはそれ以上の電子を放出し得る化合物を含有する場合が好ましい。

これらの化合物については、それぞれ特願2002-192373号、特願2002-188537号、特願2002-188536号、特願2001-272137号において、詳細に説明がなされており、これらに記載された化合物を好ましく用いることができる。また、特開平9-211769号(28～32頁の表Eおよび表Fに記載の化合物PMT-1～S-37)、特開平9-211774号、特開平11-95355号(化合物INV1～36)、特表2001-500996号(化合物1～74、80～87、92～122)、米国特許5,747,235号、米国特許5,747,236号、欧州特許786692A1号(化合物INV1～35)、欧州特許893732A1号、米国特許6,054,260号、米国特許5,994,051号などにおいて、詳細な説明がなされており、これらに記載された「1光子2電子増感剤」または「脱プロトン化電子供与増感剤」と称される化合物を好ましく用いることができる。好ましくは、前者に記載の化合物である。

【0199】

本発明のハロゲン化銀粒子は、双晶面間隔が $0.017\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。より好ましくは $0.007\sim 0.017\mu\text{m}$ であり、特に好ましくは $0.007\sim 0.015\mu\text{m}$ である。

【0200】

本発明のハロゲン化銀乳剤は、化学増感時に予め調製した沃臭化銀乳剤を添加し、溶解させることで経時中のカブリを改善することができる。添加時期は化学増感時ならいつでもよいが、最初に沃臭化銀乳剤を添加して溶解させた後、続いて増感色素及び化学増感剤の順に添加するのが好ましい。使用する沃臭化銀乳剤のヨード含量は、ホスト粒子の表面ヨード含量より低濃度のヨード含量の沃臭化銀乳剤であり、好ましくは純臭化銀乳剤である。この沃臭化銀乳剤のサイズは、完全に溶解させられるならばサイズに制限はないが、好ましくは球相当直径 $0.1\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $0.05\mu\text{m}$ 以下である。沃臭化銀乳剤の添加量は、用いるホスト粒子により変化するが、基本的には銀1モルに対して、 $0.005\sim 5$ モル%が好ましく、より好ましくは $0.1\sim 1$ モル%である。

【0201】

本発明に用いられる乳剤は、ハロゲン化銀乳剤に有用であることが知られている通常のドーパントを用いることができる。通常のドーパントにはFe、Co、Ni、Ru、Rh、Pd、Re、Os、Ir、Pt、Au、Hg、Pb、Tlなどがある。本発明では、ヘキサシアノ鉄(II)錯体およびヘキサシアノルテニウム錯体(以下、単に「金属錯体」ともいう)が好ましく用いられる。

【0202】

該金属錯体の添加量は、ハロゲン化銀1モル当たり 10^{-7} モル以上、かつ 10^{-3} モル以下であることが好ましく、ハロゲン化銀1モル当たり、 1.0×10^{-5} モル以上、かつ 5×10^{-4} モル以下であることが更に好ましい。

【0203】

本発明に用いる金属錯体は、ハロゲン化銀粒子の調製、つまり核形成、成長、物理熟成、化学増感の前後のどの段階で添加し含有させてもよい。また、数回にわたって分割して添加し含有させてもよい。しかしながら、ハロゲン化銀粒子中に含有される金属錯体の全含有量の50%以上が用いるハロゲン化銀粒子の最表

面から銀量で 1/2 以内の層に含有されることが好ましい。ここで述べた金属錯体を含む層の更に支持体を基準として外側に金属錯体を含まない層を設けてもよい。

【0204】

これらの金属錯体は水または適当な溶媒で溶解して、ハロゲン化銀粒子の形成時に反応溶液中に直接添加するか、ハロゲン化銀粒子を形成するためのハロゲン化合物水溶液中、銀塩水溶液中、あるいはそれ以外の溶液中に添加して粒子形成を行う事により含有させるのが好ましい。また、あらかじめ金属錯体を含有させたハロゲン化銀微粒子を添加溶解させ、別のハロゲン化銀粒子上に沈積させることによって、これらの金属錯体を含有させることも好ましく行われる。

これらの金属錯体を添加するときの反応溶液中の水素イオン濃度は pH が 1 以上 10 以下が好ましく、さらに好ましくは pH が 3 以上 7 以下である。

【0205】

本発明において、例えば EP 1016902 A2、米国特許 2002/0042033 A、米国特許 6319660 B1 に記載された、ハロゲン化銀写真感光材料の高感度化に有用な化合物を用いる場合が好ましい。

【0206】

多層ハロゲン化銀カラー写真感光材料においては、一般に単位感光性層の配列が、支持体側から順に赤感色性層、緑感色性層、青感色性の順に設置される。しかし、目的に応じて上記設置順が逆であっても、また同一感色性層中に異なる感光性層が挟まれたような設置順をもとり得る。上記のハロゲン化銀感光性層の間および最上層、最下層には非感光性層を設けてもよい。これらには、後述のカプラー、DIR 化合物、混色防止剤等が含まれていてもよい。各単位感光性層を構成する複数のハロゲン化銀乳剤層は、DE 1, 121, 470 あるいは GB 923, 045 に記載されているように高感度乳剤層、低感度乳剤層の 2 層を、支持体に向かって順次感光度が低くなる様に配列するのが好ましい。また、特開昭 57-112751 号、同 62-200350 号、同 62-206541 号、同 62-206543 号に記載されているように支持体より離れた側に低感度乳剤層、支持体に近い側に高感度乳剤層を設置してもよい。

【0207】

具体例として支持体から最も遠い側から、低感度青感光性層（BL）／高感度青感光性層（BH）／高感度緑感光性層（GH）／低感度緑感光性層（GL）／高感度赤感光性層（RH）／低感度赤感光性層（RL）の順、またはBH／BL／GL／GH／RH／RLの順、またはBH／BL／GH／GL／RL／RHの順等に設置することができる。

【0208】

また特公昭55-34932公報に記載されているように、支持体から最も遠い側から青感光性層／GH／RH／GL／RLの順に配列することもできる。また特開昭56-25738号、同62-63936号に記載されているように、支持体から最も遠い側から青感光性層／GL／RL／GH／RHの順に配列することもできる。

【0209】

また特公昭49-15495号に記載されているように上層を最も感光度の高いハロゲン化銀乳剤層、中層をそれよりも低い感光度のハロゲン化銀乳剤層、下層を中層よりも更に感光度の低いハロゲン化銀乳剤層を配置し、支持体に向かって感光度が順次低められた感光度の異なる3層から構成される配列が挙げられる。このような感光度の異なる3層から構成される場合でも、特開昭59-202464号に記載されているように、同一感色性層中において支持体より離れた側から中感度乳剤層／高感度乳剤層／低感度乳剤層の順に配置されてもよい。

【0210】

その他、高感度乳剤層／低感度乳剤層／中感度乳剤層、あるいは低感度乳剤層／中感度乳剤層／高感度乳剤層の順に配置されていてもよい。

また、4層以上の場合にも、上記の如く配列を変えてよい。

【0211】

色再現性を改善するための手段として層間抑制効果を利用することが好ましい。

赤感層に重層効果を与える層に用いられるハロゲン化銀粒子は、例えば、そのサイズ、形状について特に限定されないが、アスペクト比の高いいわゆる平板状

粒子や粒子サイズのそろった単分散乳剤、ヨードの層状構造を有する沃臭化銀粒子が好ましく用いられる。また、露光ラチチュードを拡大するために、粒子サイズの異なる2種以上の乳剤を混合することが好ましい。

【0212】

赤感層に重層効果を与えるドナー層は、支持体上のどの位置に塗設してもよいが、青感層より支持体に近く赤感性層より支持体から遠い位置に塗設することが好ましい。またイエローフィルター層より支持体に近い側にあるのが更に好ましい。

【0213】

赤感層に重層効果を与えるドナー層は、緑感性層よりも支持体に近く、赤感性層よりも支持体から遠い側にあることがさらに好ましく、緑感性層の支持体に近い側に隣接して位置することが最も好ましい。この場合「隣接する」とは中間層などを間に介さないことを言う。

赤感層に重層効果を与える層は複数の層から成ってもよい。その場合、それらの位置はお互いに隣接していても離れていてもよい。

本発明には、特開平11-305396号に記載の固体分散染料を用いることができる。

【0214】

本発明の感光材料に用いる乳剤は潜像を主として表面に形成する表面潜像型でも、粒子内部に形成する内部潜像型でも表面と内部のいずれにも潜像を有する型のいずれでもよいが、ネガ型の乳剤であることが必要である。内部潜像型のうち、特開昭63-264740号に記載のコア／シェル型内部潜像型乳剤であってもよく、この調製方法は特開昭59-133542号に記載されている。この乳剤のシェルの厚みは現像処理等によって異なるが、3~40nmが好ましく、5~20nmが特に好ましい。

【0215】

ハロゲン化銀乳剤は、通常、物理熟成、化学増感および分光増感を行ったものを使用する。このような工程で使用する添加剤はRDNo. 17643、同No. 18716および同No. 307105に記載されており、その該当箇所を

後掲の表にまとめた。

【0 2 1 6】

本発明の感光材料には、感光性ハロゲン化銀乳剤の粒子サイズ、粒子サイズ分布、ハロゲン組成、粒子の形状、感度の少なくとも 1 つの特性の異なる 2 種類以上の乳剤を、同一層中に混合して使用することができる。

【0 2 1 7】

米国特許 4, 0 8 2, 5 5 3 に記載の粒子表面をかぶらせたハロゲン化銀粒子、米国特許 4, 6 2 6, 4 9 8、特開昭 5 9 - 2 1 4 8 5 2 号に記載の粒子内部をかぶらせたハロゲン化銀粒子、コロイド銀を感光性ハロゲン化銀乳剤層および／または実質的に非感光性の親水性コロイド層に適用することが好ましい。粒子内部または表面をかぶらせたハロゲン化銀粒子とは、感光材料の未露光部および露光部を問わず、一様に（非像様に）現像が可能となるハロゲン化銀粒子のことをいい、その調製法は、米国特許 4, 6 2 6, 4 9 8 号、特開昭 5 9 - 2 1 4 8 5 2 号に記載されている。粒子内部がかぶらされたコア／シェル型ハロゲン化銀粒子の内部核を形成するハロゲン化銀は、ハロゲン組成が異なってもよい。粒子内部または表面をかぶらせたハロゲン化銀としては、塩化銀、塩臭化銀、沃臭化銀、塩沃臭化銀のいずれをも用いることができる。これらのかぶらされたハロゲン化銀粒子の平均粒子サイズとしては 0. 0 1 ~ 0. 7 5 μ m、特に 0. 0 5 ~ 0. 6 μ m が好ましい。また、粒子形状は規則的な粒子でもよく、多分散乳剤でもよいが、単分散性（ハロゲン化銀粒子の質量または粒子数の少なくとも 9 5 % が平均粒子径の \pm 4 0 % 以内の粒子径を有するもの）であることが好ましい。

【0 2 1 8】

本発明には、非感光性微粒子ハロゲン化銀を使用することが好ましい。非感光性微粒子ハロゲン化銀とは、色素画像を得るための像様露光時には感光せずに、その現像処理において実質的に現像されないハロゲン化銀微粒子であり、あらかじめカブラされていないほうが好ましい。微粒子ハロゲン化銀は、臭化銀の含有率が 0 ~ 100 モル % であり、必要に応じて塩化銀および／または沃化銀を含有してもよい。好ましくは沃化銀を 0. 5 ~ 10 モル % 含有するものである。微粒子

ハロゲン化銀は、平均粒径（投影面積の円相当直径の平均値）が $0.01\sim 0.5\mu\text{m}$ が好ましく、 $0.02\sim 0.2\mu\text{m}$ がより好ましい。

【0 2 1 9】

微粒子ハロゲン化銀は、通常の感光性ハロゲン化銀と同様の方法で調製できる。ハロゲン化銀粒子の表面は、光学的に増感される必要はなく、また分光増感も不要である。ただし、これを塗布液に添加するのに先立ち、あらかじめトリアゾール系、アザインデン系、ベンゾチアゾリウム系、もしくはメルカプト系化合物または亜鉛化合物などの公知の安定剤を添加しておくことが好ましい。この微粒子ハロゲン化銀粒子含有層に、コロイド銀を含有させることができる。

【0 2 2 0】

本技術に関する感光材料には、前記の種々の添加剤が用いられるが、それ以外にも目的に応じて種々の添加剤を用いることができる。

これらの添加剤は、より詳しくはリサーチディスクロージャー Item 1 7 6 4 3（1978年12月）、同 Item 1 8 7 1 6（1979年11月）および同 Item 3 0 8 1 1 9（1989年12月）に記載されており、その該当個所を後掲の表にまとめて示した。

【0 2 2 1】

添加剤種類	R D 17643	R D 18716	R D 308119
1 化学増感剤	23頁	648頁右欄	996頁
2 感度上昇剤		同 上	
3 分光増感剤、 強色増感剤	23～24頁	648頁右欄～ 649頁右欄	996右～ 998右
4 増 白 剤	24頁		998右
5 カブリ防止剤 および安定剤	24～25頁	649頁右欄	998右～1000右
6 光吸収剤、 フィルター染料 紫外線吸収剤	25～26頁	649頁右欄～ 650頁左欄	1003左～1003右
7 ステイン防止剤	25頁右欄	650左～右欄	1002右

8	色素画像安定剤	25頁		1002右
9	硬膜剤	26頁	651頁左欄	1004右～1005左
10	バインダー	26頁	同上	1003右～1004右
11	可塑剤、潤滑剤	27頁	650頁右欄	1006左～1006右
12	塗布助剤、 表面活性剤	26～27頁	同上	1005左～1006左
13	スタチック 防止剤	27頁	同上	1006右～1007左
14	マット剤			1008左～1009左

【0 2 2 2】

本発明の乳剤ならびにその乳剤を用いた写真感光材料に使用することができる層配列等の技術、ハロゲン化銀乳剤、色素形成カップラー、D I R カップラー等の機能性カップラー、各種の添加剤等、及び現像処理については、欧州特許第 0 5 6 5 0 9 6 A 1 号（1 9 9 3 年 1 0 月 1 3 日公開）及びこれに引用された特許に記載されている。以下に各項目とこれに対応する記載個所を列記する。

【0 2 2 3】

1. 層構成：6 1 頁 2 3 ～ 3 5 行、6 1 頁 4 1 行～6 2 頁 1 4 行、
2. 中間層：6 1 頁 3 6 ～ 4 0 行、
3. 重層効果付与層：6 2 頁 1 5 ～ 1 8 行、
4. ハロゲン化銀ハロゲン組成：6 2 頁 2 1 ～ 2 5 行、
5. ハロゲン化銀粒子晶癖：6 2 頁 2 6 ～ 3 0 行、
6. ハロゲン化銀粒子サイズ：6 2 頁 3 1 ～ 3 4 行、
7. 乳剤製造法：6 2 頁 3 5 ～ 4 0 行、
8. ハロゲン化銀粒子サイズ分布：6 2 頁 4 1 ～ 4 2 行、
9. 平板粒子：6 2 頁 4 3 ～ 4 6 行、
10. 粒子の内部構造：6 2 頁 4 7 行～5 3 行、
11. 乳剤の潜像形成タイプ：6 2 頁 5 4 行～6 3 頁 5 行、
12. 乳剤の物理熟成・化学増感：6 3 頁 6 ～ 9 行、
13. 乳剤の混合使用：6 3 頁 1 0 ～ 1 3 行、

14. かぶらせ乳剤: 63頁14～31行、

15. 非感光性乳剤: 63頁32～43行、

【0224】

16. 塗布銀量: 63頁49～50行、

17. ホルムアルデヒドスカベンジャー: 64頁54～57行、

18. メルカプト系カブリ防止剤: 65頁1～2行、

19. かぶらせ剤等放出剤: 65頁3～7行、

20. 色素: 65頁7～10行、

21. カラーカプラー全般: 65頁11～13行、

22. イエロー、マゼンタ及びシアンカプラー: 65頁14～25行、

23. ポリマーカプラー: 65頁26～28行、

24. 拡散性色素形成カプラー: 65頁29～31行、

25. カラードカプラー: 65頁32～38行、

26. 機能性カプラー全般: 65頁39～44行、

27. 漂白促進剤放出カプラー: 65頁45～48行、

28. 現像促進剤放出カプラー: 65頁49～53行、

29. その他のDIRカプラー: 65頁54行～66頁4行、

30. カプラー分散方法: 66頁5～28行、

【0225】

31. 防腐剤・防かび剤: 66頁29～33行、

32. 感材の種類: 66頁34～36行、

33. 感光層膜厚と膨潤速度: 66頁40行～67頁1行、

34. バック層: 67頁3～8行、

35. 現像処理全般: 67頁9～11行、

36. 現像液と現像薬: 67頁12～30行、

37. 現像液添加剤: 67頁31～44行、

38. 反転処理: 67頁45～56行、

39. 処理液開口率: 67頁57行～68頁12行、

40. 現像時間: 68頁13～15行、

41. 漂白定着、漂白、定着：68頁16行～69頁31行、
42. 自動現像機：69頁32～40行、
43. 水洗、リンス、安定化：69頁41行～70頁18行、
44. 処理液補充、再使用：70頁19～23行、
45. 現像薬内蔵感材：70頁24～33行、
46. 現像処理温度：70頁34～38行、
47. レンズ付フィルムへの利用：70頁39～41行

【0226】

また重層効果を与える素材としては、現像により得た現像主薬の酸化生成物と反応して現像抑制剤又はその前駆体を放出する化合物を用いる。例えば、DIR（現像抑制剤放出型）カップラー、DIR-ハイドロキノン、DIR-ハイドロキノン又はその前駆体を放出するカップラー等が用いられる。拡散性の大きい現像抑制剤の場合には、このドナー層を重層多層構成中どこに位置させても、現像抑制効果を得ることができるが、意図しない方向への現像抑制効果も生じるためこれを補正するために、ドナー層を発色させる（例えば、望ましくない現像抑制剤の影響を受ける層と同じ色に発色させる）ことが好ましい。本発明の感光材料が所望する分光感度を得るには、重層効果を与えるドナー層は、マゼンタ発色することが好ましい。

【0227】

また、欧州特許第602600号公報に記載の、2-ピリジンカルボン酸または2,6-ピリジンジカルボン酸と硝酸第二鉄のごとき第二鉄塩、及び過硫酸塩を含有した漂白水も好ましく使用できる。この漂白水の使用においては、発色現像工程と漂白工程との間に、停止工程と水洗工程を介在させることが好ましく、停止液には酢酸、コハク酸、マレイン酸などの有機酸を使用することが好ましい。さらに、この漂白水には、pH調整や漂白カブリの目的に、酢酸、コハク酸、マレイン酸、グルタル酸、アジピン酸などの有機酸を0.1～2モル／リットル（以下、リットルを「L」と表記する。また、ミリリットルを「mL」とも表記する。）の範囲で含有させることが好ましい。

【0228】

次に、本発明に好ましく用いられる磁気記録層について説明する。

本発明に好ましく用いられる磁気記録層とは、磁性体粒子をバインダー中に分散した水性もしくは有機溶媒系塗布液を支持体上に塗設したものである。

【0229】

本発明で用いられる磁性体粒子は、 $\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ などの強磁性酸化鉄、Co被着 $\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、Co被着マグネタイト、Co含有マグネタイト、強磁性二酸化クロム、強磁性金属、強磁性合金、六方晶系のBaフェライト、Srフェライト、Pbフェライト、Caフェライトなどを使用できる。Co被着 $\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ などのCo被着強磁性酸化鉄が好ましい。形状としては針状、米粒状、球状、立方体状、板状等いずれでもよい。比表面積は S_{BET} で $20\text{m}^2/\text{g}$ 以上が好ましく、 $30\text{m}^2/\text{g}$ 以上が特に好ましい。

【0230】

強磁性体の飽和磁化 (σ_s) は、好ましくは $3.0 \times 10^4 \sim 3.0 \times 10^5 \text{A/m}$ であり、特に好ましくは $4.0 \times 10^4 \sim 2.5 \times 10^5 \text{A/m}$ である。強磁性体粒子に、シリカおよび／またはアルミナや有機素材による表面処理を施してもよい。さらに、磁性体粒子は特開平6-161032号に記載された如くその表面にシランカップリング剤又はチタンカップリング剤で処理されてもよい。又特開平4-259911号、同5-81652号に記載の表面に無機、有機物を被覆した磁性体粒子も使用できる。

【0231】

磁性体粒子に用いられるバインダーとしては、特開平4-219569号に記載の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、放射線硬化性樹脂、反応型樹脂、酸、アルカリ又は生分解性ポリマー、天然物重合体（セルロース誘導体、糖誘導体など）およびそれらの混合物を使用することができる。上記の樹脂の T_g は $-40^\circ\text{C} \sim 300^\circ\text{C}$ 、重量平均分子量は0.2万～100万であることが好ましい。バインダーとしては、例えばビニル系共重合体、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート、セルローストリプロピオネートなどのセルロース誘導体、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹脂を挙げることができ、ゼラチンも好ましい。特にセルロースジ（

トリ) アセテートが好ましい。バインダーは、エポキシ系、アジリジン系、イソシアネート系の架橋剤を添加して硬化処理することができる。イソシアネート系の架橋剤としては、トリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、などのイソシアネート類、これらのイソシアネート類とポリアルコールとの反応生成物（例えば、トリレンジイソシアネート3molとトリメチロールプロパン1molの反応生成物）、及びこれらのイソシアネート類の縮合により生成したポリイソシアネートなどがあげられ、例えば特開平6-59357号に記載されている。

【0232】

前述の磁性体を上記バインダー中に分散する方法は、特開平6-35092号に記載されている方法のように、ニーダー、ピン型ミル、アニュラー型ミルなどが好ましく併用も好ましい。特開平5-088283号に記載の分散剤や、その他の公知の分散剤が使用できる。磁気記録層の厚みは好ましくは $0.1\mu\text{m}$ ～ $10\mu\text{m}$ 、より好ましくは $0.2\mu\text{m}$ ～ $5\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $0.3\mu\text{m}$ ～ $3\mu\text{m}$ である。磁性体粒子とバインダーの質量比は好ましくは0.5:100～60:100からなり、より好ましくは1:100～30:100である。磁性体粒子の塗布量は $0.005\sim 3\text{g}/\text{m}^2$ 、好ましくは $0.01\sim 2\text{g}/\text{m}^2$ 、さらに好ましくは $0.02\sim 0.5\text{g}/\text{m}^2$ である。磁気記録層の透過イエロー濃度は、0.01～0.50が好ましく、0.03～0.20がより好ましく、0.04～0.15が特に好ましい。磁気記録層は、写真用支持体の裏面に塗布又は印刷によって全面またはストライプ状に設けることができる。磁気記録層を塗布する方法としてはエアードクター、ブレード、エアナイフ、スクイズ、含浸、リバーロール、トランスファーロール、グラビヤ、キス、キャスト、スプレー、ディップ、バー、エクストリュージョン等が利用でき、特開平5-341436号等に記載の塗布液が好ましい。

【0233】

磁気記録層に、潤滑性向上、カール調節、帯電防止、接着防止、ヘッド研磨などの機能を合せ持たせてもよいし、別の機能性層を設けて、これらの機能を付与させてもよく、粒子の少なくとも1種以上がモース硬度が5以上の非球形無機粒

子の研磨剤であることが好ましい。非球形無機粒子の組成としては、酸化アルミニウム、酸化クロム、二酸化珪素、二酸化チタン、シリコンカーバイド等の酸化物、炭化珪素、炭化チタン等の炭化物、ダイヤモンド等の微粉末が好ましい。これらの研磨剤は、その表面をシランカップリング剤又はチタンカップリング剤で処理されてもよい。これらの粒子は磁気記録層に添加してもよく、また磁気記録層上にオーバーコート（例えば保護層、潤滑剤層など）してもよい。この時使用するバインダーは前述のものが使用でき、好ましくは磁気記録層のバインダーと同じものがよい。磁気記録層を有する感材については、米国特許 5,336,589、同 5,250,404、同 5,229,259、同 5,215,874、EP 466,130に記載されている。

【0234】

次に本発明に好ましく用いられるポリエステル支持体について記すが、後述する感材、処理、カートリッジ及び実施例なども含め詳細については、公開技報、公技番号94-6023(発明協会;1994.3.15.)に記載されている。本発明に用いられるポリエステルはジオールと芳香族ジカルボン酸を必須成分として形成され、芳香族ジカルボン酸として2,6-,1,5-,1,4-、及び2,7-ナフタレンジカルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、ジオールとしてジエチレングリコール、トリエチレングリコール、シクロヘキサンジメタノール、ビスフェノールA、ビスフェノールが挙げられる。この重合ポリマーとしては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリシクロヘキサンジメタノールテレフタレート等のホモポリマーを挙げることができる。特に好ましいのは2,6-ナフタレンジカルボン酸を50モル%~100モル%含むポリエステルである。中でも特に好ましいのはポリエチレン-2,6-ナフタレートである。重量平均分子量の範囲は約5,000ないし200,000である。本発明のポリエステルのT_gは好ましくは50℃以上であり、さらに90℃以上が好ましい。

【0235】

次に、ポリエステル支持体は、巻き癖をつきにくくするために熱処理温度は好ましくは40℃以上T_g未満、より好ましくはT_g-20℃以上T_g未満で熱処理を行う。熱処理はこの温度範囲内の一定温度で実施してもよく、冷却しながら熱処理してもよい。この熱処理時間は、好ましくは0.1時間以上1500時間以下、さら

に好ましくは0.5時間以上200時間以下である。支持体の熱処理は、ロール状で実施してもよく、またウェブ状で搬送しながら実施してもよい。表面に凹凸を付与し（例えば SnO_2 や Sb_2O_5 等の導電性無機微粒子を塗布する）、面状改良を図ってもよい。又端部にローレットを付与し端部のみ少し高くすることで巻芯部の切り口写りを防止するなどの工夫を行うことが望ましい。これらの熱処理は支持体製膜後、表面処理後、バック層塗布後（帯電防止剤、滑り剤等）、下塗り塗布後のどの段階で実施してもよい。好ましいのは帯電防止剤塗布後である。

【0236】

このポリエステルには紫外線吸収剤を練り込んでもよい。又ライトパイピング防止のため、三菱化成製のDiaresin、日本化薬製のKayaset等ポリエステル用として市販されている染料または顔料を練り込むことにより目的を達成することが可能である。

【0237】

次に、本発明では支持体と感材構成層を接着させるために、表面処理することが好ましい。薬品処理、機械的処理、コロナ放電処理、火焰処理、紫外線処理、高周波処理、グロー放電処理、活性プラズマ処理、レーザー処理、混酸処理、オゾン酸化処理、などの表面活性化処理が挙げられる。表面処理の中でも好ましいのは、紫外線照射処理、火焰処理、コロナ処理、グロー処理である。

【0238】

次に、下塗法について述べると、単層でもよく2層以上でもよい。下塗層用バインダーとしては、塩化ビニル、塩化ビニリデン、ブタジエン、メタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸、無水マレイン酸などの中から選ばれた単量体を出発原料とする共重合体を始めとして、ポリエチレンイミン、エポキシ樹脂、グラフト化ゼラチン、ニトロセルロース、ゼラチンが挙げられる。支持体を膨潤させる化合物としてレゾルシンとp-クロロフェノールがある。下塗層にはゼラチン硬化剤としてはクロム塩（クロム明ばんなど）、アルデヒド類（ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒドなど）、イソシアネート類、活性ハロゲン化合物（2,4-ジクロロ-6-ヒドロキシ-S-トリアジンなど）、エピクロロヒドリン樹脂、活性ビニルスルホン化合物などを挙げることができる。 SiO_2 、 TiO_2 、無機物微

粒子又はポリメチルメタクリレート共重合体微粒子 ($0.01 \sim 10 \mu\text{m}$) をマツト剤として含有させてもよい。

【0239】

また、本発明においては、帯電防止剤が好ましく用いられる。それらの帯電防止剤としては、カルボン酸及びカルボン酸塩、スルホン酸塩を含む高分子、カチオン性高分子、イオン性界面活性剤化合物を挙げることができる。

【0240】

帯電防止剤として最も好ましいものは、 ZnO 、 TiO_2 、 SnO_2 、 Al_2O_3 、 In_2O_3 、 SiO_2 、 MgO 、 BaO 、 MoO_3 、 V_2O_5 の中から選ばれた少なくとも1種の体積抵抗率が $10^7 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下、より好ましくは $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下である粒子サイズ $0.001 \sim 1.0 \mu\text{m}$ 結晶性の金属酸化物あるいはこれらの複合酸化物(Sb 、 P 、 B 、 In 、 S 、 Si 、 C など)の微粒子、更にはゾル状の金属酸化物あるいはこれらの複合酸化物の微粒子である。

感材への含有量としては、 $5 \sim 500 \text{mg}/\text{m}^2$ が好ましく特に好ましくは $10 \sim 350 \text{mg}/\text{m}^2$ である。導電性の結晶性酸化物又はその複合酸化物とバインダーの量の比は $1/300 \sim 100/1$ が好ましく、より好ましくは $1/100 \sim 100/5$ である。

【0241】

本発明の感材には滑り性がある事が好ましい。滑り剤含有層は感光層面、バック面ともに用いることが好ましい。好ましい滑り性としては動摩擦係数で 0.25 以下 0.01 以上である。この時の測定は直径 5mm のステンレス球に対し、 $60 \text{cm}/\text{分}$ で搬送した時の値を表す (25°C 、 $60\% \text{RH}$)。この評価において相手材として感光層面に置き換えてももほぼ同レベルの値となる。

【0242】

本発明に使用可能な滑り剤としては、ポリオルガノシロキサン、高級脂肪酸アミド、高級脂肪酸金属塩、高級脂肪酸と高級アルコールのエステル等であり、ポリオルガノシロキサンとしては、ポリジメチルシロキサン、ポリジエチルシロキサン、ポリスチリルメチルシロキサン、ポリメチルフェニルシロキサン等を用いることができる。添加層としては乳剤層の最外層やバック層が好ましい。特にポリジメチルシロキサンや長鎖アルキル基を有するエステルが好ましい。

【0243】

本発明の感材にはマット剤が有る事が好ましい。マット剤としては乳剤面、バック面とどちらでもよいが、乳剤側の最外層に添加するのが特に好ましい。マット剤は処理液可溶性でも処理液不溶性でもよく、好ましくは両者を併用することである。例えばポリメチルメタクリレート、ポリ（メチルメタクリレート／メタクリル酸＝9/1又は5/5（モル比））、ポリスチレン粒子などが好ましい。粒径としては $0.8\sim 10\mu\text{m}$ が好ましく、その粒径分布も狭いほうが好ましく、平均粒径の $0.9\sim 1.1$ 倍の間に全粒子数の90%以上が含有されることが好ましい。また、マット性を高めるために $0.8\mu\text{m}$ 以下の微粒子を同時に添加することも好ましく例えばポリメチルメタクリレート（ $0.2\mu\text{m}$ ）、ポリ（メチルメタクリレート／メタクリル酸＝9/1（モル比）、 $0.3\mu\text{m}$ ）、ポリスチレン粒子（ $0.25\mu\text{m}$ ）、コロイダルシリカ（ $0.03\mu\text{m}$ ）が挙げられる。

【0244】

本実施例で用いる支持体は、特開2001-281815号の実施例1に記載の方法により作成することができる。

【0245】

次に、本発明で用いられるフィルムパトローネについて記載する。本発明で用されるパトローネの主材料は金属でも合成プラスチックでもよい。

【0246】

好ましいプラスチック材料はポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリフェニルエーテルなどである。更に本発明のパトローネは、各種の帯電防止剤を含有してもよくカーボンブラック、金属酸化物粒子、ノニオン、アニオン、カチオン及びベタイン系界面活性剤又はポリマー等を好ましく用いることが出来る。これらの帯電防止されたパトローネは特開平1-312537号、同1-312538号に記載されている。特に 25°C 、25%RHでの抵抗が $10^{12}\Omega$ 以下が好ましい。通常プラスチックパトローネは、遮光性を付与するためにカーボンブラックや顔料などを練り込んだプラスチックを使って製作される。パトローネのサイズは現在135サイズのままでもよいし、カメラの小型化には、現在の135サイズの25mmのカートリッジの径を22mm以下とすることも有効である。パトローネのケー

スの容積は、 30cm^3 以下好ましくは 25cm^3 以下とすることが好ましい。パトローネおよびパトローネケースに使用されるプラスチックの質量は $5\text{g}\sim 15\text{g}$ が好ましい。

【0 2 4 7】

更に本発明で用いられる、スプールを回転してフィルムを送り出すパトローネでもよい。またフィルム先端がパトローネ本体内に収納され、スプール軸をフィルム送り出し方向に回転させることによってフィルム先端をパトローネのポート部から外部に送り出す構造でもよい。これらは米国特許 4,834,306、同 5,226,613に開示されている。本発明に用いられる写真フィルムは現像前のいわゆる生フィルムでもよいし、現像処理された写真フィルムでもよい。又、生フィルムと現像済みの写真フィルムが同じ新パトローネに収納されていてもよいし、異なるパトローネでもよい。

【0 2 4 8】

本発明のカラー写真感光材料は、アドバンスト・フォト・システム（以下、APシステムという）用ネガフィルムとしても好適であり、富士写真フイルム（株）（以下、富士フイルムという）製NEXIA A、NEXIA F、NEXIA H（順にISO200 / 100 / 400）のようにフィルムをAPシステムフォーマットに加工し、専用カートリッジに収納したものを挙げるができる。これらのAPシステム用カートリッジフィルムは、富士フイルム製エピオンシリーズ（エピオン300Z等）等のAPシステム用カメラに装填して用いられる。

また、本発明のカラー写真感光材料は、富士フイルム製フジカラー写ルンですーパースリム、写ルンですACE800のようなレンズ付きフィルムにも好適である。

【0 2 4 9】

これらにより撮影されたフィルムは、ミニラボシステムでは次のような工程を経てプリントされる。

- (1) 受付（露光済みカートリッジフィルムをお客様からお預かり）
- (2) デタッチ工程（カートリッジから、フィルムを現像工程用の中間カートリッジに移す）

- (3) フィルム現像
- (4) リアタッチ工程（現像済みのネガフィルムを、もとのカートリッジに戻す）
- (5) プリント（C/H/P 3 タイプのプリントとインデックスプリントをカラーペーパー〔好ましくは富士フィルム製SUPER FA8〕に連続自動プリント）
- (6) 照合・出荷（カートリッジとインデックスプリントをIDナンバーで照合し、プリントとともに出荷）

【0250】

これらのシステムとしては、富士フィルムミニラボチャンピオンスーパーFA-298/FA-278/FA-258/FA-238 及び富士フィルムデジタルラボシステム フロンティアが好ましい。ミニラボチャンピオンのフィルムプロセサーとしてはFP922AL/FP562B/FP562B, AL/FP362B/FP362B, AL が挙げられ、推奨処理薬品はフジカラージャストイットCN-16L及びCN-16Qである。プリンタープロセサーとしては、PP3008AR/PP3008A/PP1828AR/PP1828A/PP1258AR/PP1258A/PP728AR/PP728Aが挙げられ、推奨処理薬品はフジカラージャストイットCP-47L及びCP-40FAIIである。フロンティアシステムでは、スキャナー&イメージプロセサー SP-1000及びレーザープリンター&ペーパープロセサー LP-1000P もしくはレーザープリンター LP-1000Wが用いられる。デタッチ工程で用いるデタッチャー、リアタッチ工程で用いるリアタッチャーは、それぞれ富士フィルムのDT200/DT100及びAT200/AT100が好ましい。

【0251】

APシステムは、富士フィルムのデジタルイメージワークステーションAladdin 1000を中心とするフォトジョイシステムにより楽しむこともできる。例えば、Aladdin 1000に現像済みAPシステムカートリッジフィルムを直接装填したり、ネガフィルム、ポジフィルム、プリントの画像情報を、35mmフィルムスキャナーFE-550やフラットヘッドスキャナーPE-550を用いて入力し、得られたデジタル画像データを容易に加工・編集することができる。そのデータは、光定着型感熱カラープリント方式によるデジタルカラープリンターNC-550ALやレーザー露光熱現像転写方式のピクトログラフィー3000によって、又はフィルムレコーダーを通して既存のラボ機器によりプリントとして出力することができる。また、Aladdin 1000

は、デジタル情報を直接フロッピーディスクやZipディスクに、もしくはCDライターを介してCD-Rに出力することもできる。

【0 2 5 2】

一方、家庭では、現像済みAPシステムカートリッジフィルムを富士フイルム製フォトプレイヤーAP-1に装填するだけでTVで写真を楽しむことができるし、富士フイルム製フォトスキャナーAS-1に装填すれば、パソコンに画像情報を高速で連続的に取り込むこともできる。また、フィルム、プリント又は立体物をパソコンに入力するには、富士フイルム製フォトビジョンFV-10/FV-5が利用できる。更に、フロッピーディスク、Zipディスク、CD-Rもしくはハードディスクに記録された画像情報は、富士フイルムのアプリケーションソフトフォトファクトリーを用いてパソコン上で様々に加工して楽しむことができる。パソコンから高画質なプリントを出力するには、光定着型感熱カラープリント方式の富士フイルム製デジタルカラープリンターNC-2/NC-2Dが好適である。

【0 2 5 3】

現像済みのAPシステムカートリッジフィルムを収納するには、フジカラーポケットアルバムAP-5ポップL、AP-1ポップL、AP-1ポップKG又はカートリッジファイル16が好ましい。

【0 2 5 4】

本発明により調製されたハロゲン化銀乳剤はカラー写真感光材料および黑白写真感光材料のいずれにも用いることができる。カラー写真感光材料としては特にカラー印画紙、カラー撮影用フィルム、カラーリバーサルフィルム、カラーインスタントフィルム、黑白写真感光材料としては一般撮影用フィルム、X-レイ用フィルム、医療診断用フィルム、印刷感材用フィルム等を挙げることができる。

【0 2 5 5】

医療診断用フィルム、印刷感材用フィルム分野において、レーザー・イメージセッターまたはレーザー・イメージャーにより効率的に露光させることができる。

これらの分野の技術については、特開平7-287, 337号、特開平4-335, 342号、特開平5-313, 289号、特開平8-122、954号、

特開平 8 - 2 9 2、5 1 2 号などに記載されている。

【0 2 5 6】

また、熱現像感光材料を好ましく用いることもできる。例えば、触媒活性量の光触媒（例えば、ハロゲン化銀）、還元剤、還元可能な銀塩（例えば、有機銀塩）、必要により銀の色調を制御する色調剤を、バインダーのマトリックス中に分散した感光性層を有している材料などが知られている。これらについては、例えば、米国特許 3 1 5 2 9 0 4 号、米国特許 3 4 5 7 0 7 5 号、米国特許 2910377 号、米国特許第 4, 5 0 0, 6 2 6 号、特公昭 43-4924 号、特開平 11-24200 号、同 11-24201 号、同 11-30832 号、同 11-84574 号、同 11-65021 号、同 11-109547 号、同 11-125880 号、同 11-129629 号、同 11-133536 号～同 11-133539 号、同 11-133542 号、同 11-133543 号、同 11-223898 号、同 11-352627 号、同 6 - 1 3 0 6 0 7 号、同 6 - 3 3 2 1 3 4 号、同 6 - 3 3 2 1 3 6 号、同 6 - 3 4 7 9 7 0 号、同 7 - 2 6 1 3 5 4 号、特願 2 0 0 0 - 8 9 4 3 6 号、等を挙げることができる。

【0 2 5 7】

本発明のハロゲン化銀写真感光材料の露光方法について説明する。
写真像を得るための露光は通常の方法を用いて行なえばよい。すなわち自然光（日光）、タングステン電灯、蛍光灯、水銀灯、キセノンアーク灯、炭素アーク灯、キセノンフラッシュ灯、レーザー、LED、CRT など公知の多種の光源をいづれでも用いることができる。また、電子線、X 線、 γ （ガンマ）線、 α （アルファ）線などによって励起された蛍光体から放出する光によって露光されてもよい。

【0 2 5 8】

本発明においては、レーザー光源が好ましく用いられることもある。レーザー光には、レーザー発振媒体としてヘリウム-ネオンガス、アルゴンガス、クリプトンガス、二酸化炭素ガスなどを利用したもの、またルビー、カドミウムなどの固体を発振媒体としたレーザー、その他液体レーザー、半導体レーザーなどがある。これらのレーザー光は、通常の照明などに用いられている光と異なり、単一周波数で位相のそろった鋭い方向性を有するコヒーレントな光であることから、それらを光源として露光するためのハロゲン化銀写真感光材料は、使用するレー

ザーの発光波長に合致した分光特性を有することを必要とする。上記のレーザーのうち、好ましくは半導体レーザーを使用する場合である。

【0259】

【実施例】

次に本発明をより詳細に説明するため、以下に実施例を示すが、本発明はそれらに限定されるものではない。

【0260】

実施例 1

臭化銀八面体乳剤（乳剤 A）および臭化銀平板乳剤（乳剤 B および乳剤 C）の調製。

反応容器中に水 1000 ml、脱イオン化した骨ゼラチン 25 g、50%の H_4NO_3 水溶液 15 ml および 25%の NH_3 水溶液 7.5 ml を加えて 50℃ に保ち、良く攪拌し、1N の硝酸銀水溶液 750 ml と、1 mol/l の臭化カリウム水溶液を 50 分で添加し、反応中の銀電位を -40 mV に保った。得られた臭化銀粒子は八面体で、球相当径が $0.846 \pm 0.036 \mu\text{m}$ であった。上記乳剤の温度を下げ、限外濾過法を用いて脱塩した。次いで、脱イオン化した骨ゼラチン 95 g と水 430 ml とを加え、50℃ で pH 6.5、および pAg 8.3 に調整した後、最適感度となるようにチオシアン酸カリウム、塩化金酸およびチオ硫酸ナトリウムを添加し 55℃ で 50 分間熟成した。この乳剤を乳剤 A とした。

【0261】

1. 2 リットルの水に臭化カリウム 6.4 g と平均分子量が 1 万 5 千以下の低分子量ゼラチン 6.2 g を溶解させ 30℃ に保ちながら 16.4% の硝酸銀水溶液 8.1 ml と 23.5% の臭化カリウム水溶液 7.2 ml を 10 秒にわたってダブルジェット法で添加した。次に 11.7% のゼラチン水溶液をさらに添加して 75℃ に昇温し 40 分間熟成させた後、32.2% の硝酸銀水溶液 370 ml と 20% の臭化カリウム水溶液を、銀電位を -20 mV に保ちながら 10 分間にわたって添加し、1 分間物理熟成後温度を 35℃ に下げた。このようにして平均投影面積径 $2.32 \mu\text{m}$ 、厚み $0.09 \mu\text{m}$ 、直径の変動係数 15.1% の単分散

純臭化銀平板乳剤（比重 1.15）を得た。この後、限外濾過法を用いて脱塩した。再び温度を 40℃ に保ち、ゼラチン 45.6 g、1 mol/l の濃度の水酸化ナトリウム水溶液を 10 ml、水 167 ml、さらに 35% フェノキシエタノールを 1.66 ml 添加し、pAg を 8.3、pH を 6.20 に調整した。この乳剤を、最適感度となるようにチオシアン酸カリウム、塩化金酸およびチオ硫酸ナトリウムを添加し 55℃ で 50 分間熟成した。この乳剤を乳剤 B とした。

【0262】

また、チオシアン酸カリウム、塩化金酸およびチオ硫酸ナトリウムの代わりに、チオシアン酸カリウム、塩化金酸、ペンタフルオロフェニルジフェニルフォスフィンセレニドおよびチオ硫酸ナトリウムで化学増感した乳剤を乳剤 C とした。

色素占有面積を 80 \AA^2 としたときの乳剤 A, B, C の一層飽和被覆量はそれぞれ 5.4×10^{-4} , $1.42 \times 10^{-3} \text{ mol/mol}$, $1.42 \times 10^{-3} \text{ mol/mol Ag}$ であった。

【0263】

上記のようにして得られた乳剤を 50℃ に保ちながら、表 1 に示した色素、及び、化合物を添加した。

添加量、及び添加方法は下記の通りである。

試料 11: (A-24) $5.4 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$

試料 12: (15) $5.4 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$

試料 13: (A-24) $5.4 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加 10 分後に、(A-30) $5.4 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加、さらに 10 分後に (A-24) $5.4 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加

試料 14: (15) $5.4 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加 10 分後に、(19) $5.4 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加、さらに 10 分後に (15) $5.4 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加

試料 15、19: (A-24) $1.42 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加

試料 16、20: (15) $1.42 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加

試料 17、21: (A-24) $1.42 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加 10 分後に、(A-30) $1.42 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加、さらに 10 分後

に (A-24) $1.42 \times 10^{-4} \text{mol/mol Ag}$ 添加
試料 18、22: (15) $1.42 \times 10^{-4} \text{mol/mol Ag}$ 添加 10 分後に
, (19) $1.42 \times 10^{-4} \text{mol/mol Ag}$ 添加、さらに 10 分後に (15)
) $1.42 \times 10^{-4} \text{mol/mol Ag}$ 添加

【0264】

また、これらの色素、及び化合物は、特開平 11-52507 号に記載の方法
で作成した固体微分散物として、使用した。すなわち硝酸ナトリウム 0.8 質量
部および硫酸ナトリウム 3.2 質量部をイオン交換水 43 部に溶解し、色素及び
化合物 13 質量部を添加し、60℃の条件下でデゾルバー翼を用い 2000 rpm
で 20 分間分散することにより、色素及び化合物の固体分散物を得た。

【0265】

色素及び本発明の化合物の吸着量は、(4)の塗布液の液体乳剤を 10,000
rpm で 10 分間遠心沈降させ、沈殿を凍結乾燥した後、沈殿 0.05 g を 2
5%チオ硫酸ナトリウム水溶液 25 ml とメタノールを加えて 50 ml にした。この
溶液を高速液体クロマトグラフィーで分析し、色素及び化合物濃度を定量して求
めた。このようにして求めた、色素吸着量と 1 層飽和被覆量から色素発色団の合
計の吸着層数を求めた。

【0266】

単位面積当たりの光吸収強度の測定は、(4)の塗布液の乳剤をスライドガラ
ス上に薄く塗布し、カールツァイス株式会社製の顕微分光光度計 MSP 65 を用
いて以下の方法でそれぞれの粒子の透過スペクトルおよび反射スペクトルを測定
して、吸収スペクトルを求めた。透過スペクトルのリファレンスは粒子の存在し
ない部分を、反射スペクトルは反射率の分かっているシリコンカーバイドを測定
してリファレンスとした。測定部は直径 $1 \mu\text{m}$ の円形アパチャー部であり、粒子
の輪郭にアパチャー部が重ならないように位置を調整して 10000 cm^{-1} (1000 nm) から 28000 cm^{-1} (357 nm) までの波数領域で透過スペ
クトル及び反射スペクトルを測定し、 $1 - T$ (透過率) - R (反射率) を吸収率
 A として吸収スペクトルを求めた。ハロゲン化銀の吸収を差し引いて吸収率 A'
とし、 $-\log(1 - A')$ を波数 (cm^{-1}) に対して積分した値を $1/2$ にし

て単位表面積あたりの光吸収強度とした。積分範囲は 10000 cm^{-1} から 28000 cm^{-1} までである。この際、光源はタングステンランプを用い、光源電圧は 8 V とした。光照射による色素の損傷を最小限にするため、一次側のモノクロメータを使用し、波長間隔は 2 nm 、スリット幅を 2.5 nm に設定した。200 粒子について吸収スペクトルおよび光吸収強度を求め、平均値を採用した。

【0267】



(4) 塗布試料の作製

表 1 に示すように、上記で得られた乳剤と乳化物（カプラー、B-1、トリクレジルフォスフェート、及びゼラチン水溶液から調整される乳化物）を混合 60 分間後に、下塗り層を設けてあるトリアセチルセルロースフィルム支持体に、表 1 に示すような構成で乳剤層および保護層を塗布し、試料を作成した。

【0268】

【表 1】

表 1. 乳剤塗布条件

(1) 乳剤層	
・ 乳剤 乳剤 A, B, C (使用色素は表 2 参照)
	(銀 2.1×10^{-2} モル/ m^2)
・ カプラー	(1.5×10^{-3} モル/ m^2)
	
・ B-1	
	
	(0.47g/ m^2)
・ トリクレジルフォスフェート	(1.10g/ m^2)
・ ゼラチン	(2.30g/ m^2)
(2) 保護層	
・ 2,4-ジクロロ-6-ヒドロキシ-s-トリアジンナトリウム塩	(0.08g/ m^2)
・ ゼラチン	(1.80g/ m^2)

【0269】

これらの試料に、タングステン電球（色温度 2854 K）を用い、色フィルターとして色素側を励起するためマイナス青露光用の富士ゼラチンフィルター SC-50（富士フイルム（株）製）を用いて 500 nm 以下の光を遮断し、センシ

トメトリ用露光 (1 / 1 0 0 秒) を与え、下記のカラー現像処理を行った。

【 0 2 7 0 】

処 理 方 法

工程	処理時間	処理温度	補 充 量	タンク容量
発色現像	2 分45秒	38℃	33ml	20リットル
漂 白	6 分30秒	38℃	25ml	40リットル
水 洗	2 分10秒	24℃	1200ml	20リットル
定 着	4 分20秒	38℃	25ml	30リットル
水洗 (1)	1 分05秒	24℃	(2) から (1) へ	10リットル
の向流配管方式				
水洗 (2)	1 分00秒	24℃	1200ml	10リットル
安 定	1 分05秒	38℃	25ml	10リットル
乾 燥	4 分20秒	55℃		

補充量は 3 5 mm巾 1 m長さ当たり

【 0 2 7 1 】

次に、処理液の組成を記す。

(発色現像液)	母液 (g)	補充液 (g)
ジエチレントリアミン五酢酸	1.0	1.1
1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸	3.0	3.2
亜硫酸ナトリウム	4.0	4.4
炭酸カリウム	30.0	37.0
臭化カリウム	1.4	0.7
ヨウ化カリウム	1.5 mg	—
ヒドロキシルアミン硫酸塩	2.4	2.8
4-[N-エチル-N-β-ヒドロキシエチルア ミノ]-2-メチルアニリン硫酸塩	4.5	5.5
水を加えて	1.0リットル	1.0リットル
pH	10.05	10.05
(漂白液)	母液 (g)	補充液 (g)

エチレンジアミン四酢酸第二鉄ナトリウム三水塩	100.0	120.0
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩	10.0	11.0
臭化アンモニウム	140.0	160.0
硝酸アンモニウム	30.0	35.0
アンモニア水 (27%)	6.5ml	4.0ml
水を加えて	1.0リットル	1.0リットル
pH	6.0	5.7
(定着液)	母液 (g)	補充液 (g)
エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩	0.5	0.7
亜硫酸ナトリウム	7.0	8.0
重亜硫酸ナトリウム	5.0	5.5
チオ硫酸アンモニウム水溶液 (70%)	170.0ml	200.0ml
水を加えて	1.0リットル	1.0リットル
pH	6.7	6.6
(安定液)	母液 (g)	補充液 (g)
ホルマリン (37%)	2.0ml	3.0ml
ポリオキシエチレン-p-モノノニルフェニル エーテル (平均重合度 10)	0.3	0.45
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩	0.05	0.08
水を加えて	1.0リットル	1.0リットル
pH	5.8-8.0	5.8-8.0

【0272】

処理済みの試料を緑色フィルターで濃度測定して、感度を評価した。感度は被り濃度より 0.2 高い濃度を与える露光量の逆数で定義し、試料 11~14 の感度は、試料 11 の感度の値を 100 とした相対値で表し、試料 15~18 の感度は、試料 15 の感度の値を 100 とした相対値で表し、試料 19~22 の感度は、試料 19 の感度の値を 100 とした相対値で表した。各試料に使用した乳剤および色素と各試料の感度の結果をの表 2 に示す。

【0273】

【表 2】

表 2

試料	色素	乳剤	吸着層数	感度	備考
11	(A-24)	A	0.90	100(基準)	比較
12	(15)	//	0.90	99	//
13	(A-24)+(A-30)+(A-24)	//	2.05	165	//
14	(15)+(19)+(15)	//	2.63	240	本発明
15	(A-24)	B	0.91	100(基準)	比較
16	(15)	//	0.90	100	//
17	(A-24)+(A-30)+(A-24)	//	2.05	164	//
18	(15)+(19)+(15)	//	2.75	251	本発明
19	(A-24)	C	0.90	100(基準)	比較
20	(15)	//	0.90	99	//
21	(A-24)+(A-30)+(A-24)	//	2.04	164	//
22	(15)+(19)+(15)	//	2.76	259	本発明

【0274】

表 2 より、本発明の試料は比較の試料に比べて高感度であることが分かる。また、本発明の試料は、吸着層数が増加している。以上、本発明により高感度なハロゲン化銀写真感光材料を提供できることが分かる。

また、試料 19 と 22 について、液体乳剤の光吸収強度を測定したところ、比較試料 21 の光吸収強度 = 85 に対して、本発明の試料 22 の光吸収強度 = 260 と高かった。

また、乳剤 A, B, C の比較から、本発明は平板粒子でさらに優れた性能を示すこと、またセレン増感した乳剤でさらに優れた性能を示すことが分かる。なお、乳剤 B と同様な方法で、銀電位を調整することによって、種々のアスペクト比の平板粒子を作成して、同様に評価したところ、アスペクト比は 2 以上、さらに 8 以上で特に優れた性能を示すことが分かった。

なお、色素 (A-24) は $\{Agg(Dye X) / Agg(Dye 1)\} = 0.64$ 、 $\{\log P(Dye X) / \log P(Dye 1)\} = 0.94$ 、 $\{J - Agg(Dye X) / J - Agg(Dye 1)\} = 0.06$ であるのに対して、(15) は $\{Agg(Dye X) / Agg(Dye 1)\} = 2.58$ 、 $\{\log P(Dye X) / \log P(Dye 1)\} = 5.91$ 、 $\{J - Agg(Dye X) / J - Agg(Dye 1)\} = 0.06$ である。

$e X) / J - A g g (D y e 1) \} = 137.37$ である。

尚、 $\log P$ の値は前述の(a)の方法で求めた。

【0275】

実施例 2

実施例 1 と同様の比較を、特開平11-305369の実施例 1 のカラーネガ感材の系、特開平 7-92601号、同 11-160828号の実施例 1 のカラー反転感材の系、特開平 6-347944号の実施例 1 のカラーペーパー感材の系、特開 2000-284442号の実施例 1 のインスタント感材の系、特開平 8-292512号の実施例 1 の印刷感材の系、特開平 8-122954号の実施例 1 の Xレイ感材の系、特開 2000-122206の実施例 5、特開 2001-281785 (特願 2000-89436)号の実施例 1、及び特開平 6-130607の実施例 1 の熱現像感材の系で評価して行った。その結果、実施例 1 と同様の効果を示した。

【0276】

【発明の効果】

本発明により、高感度なハロゲン化銀写真感光材料を得ることができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高感度なハロゲン化銀写真感光材料を提供する。

【解決手段】 ハロゲン化銀粒子表面上に色素発色団が多層吸着しており、該色素発色団を含む化合物のうち少なくとも一つが、会合性、親疎水性、又はJ会合性について特定の条件を満たす化合物であるハロゲン化銀写真感光材料。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 0 5 3 4 3 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 2 0 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社